

新建材の実状に関する調査

—天井用材—

昭和 58 年 3 月

財団
法人 資産評価システム研究センター

は し が き

財団法人資産評価システム研究センターは、主として地域の資産に関する調査研究の実施を目的として、昭和53年5月発足しました。

当評価センターにおける調査研究は、資産評価の基礎理論及び地方公共団体における資産評価技法の両面にわたって、毎年度、学識経験者並びに自治省、地方公共団体等の関係者をもって構成する資産評価システム、土地、家屋及び償却資産の各部門ごとの研究委員会において行われ、その成果は、直接、会員である地方公共団体等に配付のうえ、その活用を期待するとともに、当評価センターの実施する研修会、資料・情報の発行等、会員に対する便益提供のための各種事業の基盤ともなってきたところであります。

ここに、昭和57年度における調査研究の成果をとりまとめ公表することになりましたが、この機会に、熱心にご研究、ご審議をいただいた研究委員各位並びに実地調査に当たって種々ご協力を賜った地方公共団体関係者各位に心から感謝申しあげる次第であります。

なお、当評価センターは、本年5年目を迎えますが、これを一つの区切りとし更に発展を期し、事業内容の充実のためさらに努力を傾注する所存であります。地方公共団体をはじめ関係団体の皆様の一層のご指導、ご援助をお願い申しあげる次第であります。

最後に、この調査研究事業は、モーターボート競走公益資金による財団法人日本船舶振興会の補助金の交付を受けて実施したものであり、改めて深く感謝の意を表すものであります。

昭和58年3月

財団法人 資産評価システム研究センター
理事長 山 下 稔

研 究 組 織

家屋研究委員会

- (委員長) 松 下 清 夫 東京大学名誉教授
- (委員) 加 藤 裕 久 小山工業高等専門学校助教授
- 宍 道 恒 信 宍道建築設計事務所長
- 西 沢 博 電気通信共済会建築部調査役
- 上 杉 啓 東洋大学助教授
- 吉 田 郎 工学院大学助教授(工学部)
- 黒 田 隆 (財)建設物価調査会技術顧問
- 斎 藤 順 男 清水建設株式会社設備部長
- 関 根 繁 夫 (株)大林組建築本部設備部次長
- 石 山 晴 一 住宅金融公庫建設指導部次長
- 湯 浅 利 夫 自治省府県税課長
- 鶴 岡 啓 一 自治省固定資産税課長
- 野 村 哲 夫 自治省固定資産税課固定資産鑑定官
- 吉 田 隆 一 (財)資産評価システム研究センター調査研究部長
- (専門員) 島 野 高 治 自治省固定資産税課家屋第1・2係長
- 市 瀬 権 義 (財)資産評価システム研究センター主任研究員

目 次

I 調査研究の目的	1
II 調査方法	2
III 調査結果	5
1 浅野スレート(化粧石綿けい酸カルシウム板)	5
2 朝日石綿工業(化粧石綿セメント板)	9
3 旭加工板製造(サンドイッチボード)	12
4 朝日特殊合板(化粧合板)	14
5 旭ファイバーグラス(化粧グラスウール吸音板)	17
6 旭ボード工業(化粧合板)	17
7 鐘淵化学工業(断熱材)	18
8 北三(化粧合板)	18
9 興亜不燃板工業(木毛セメント板)	19
10 山王(石綿セメント板+石綿けい酸カルシウム板複合板)	20
11 積水化学工業(石綿けい酸カルシウム化粧板)	24
12 大建工業(岩綿化粧板)	25
13 多木化学(吸音石こうボード)	27
14 段谷産業(装飾天井)	29
15 千代田建材工業(化粧石こうボード)	38
16 東南産業(難燃化粧合板)	40
17 東洋テックス(化粧ロックウール吸音板)	44
18 東洋プライウッド(天井用クロス合板パネル)	46
19 東洋ベニヤ工業(パーティクルボード)	51
20 浪速合板(化粧石綿セメント板)	52
21 ニチアス(石綿セメント板)	54
22 日東紡績(吸音板)	56
23 日本石膏ボード販売(化粧石こうボード)	59

24	日本テクタム(株) (木毛セメント板)	62
25	日本ハードボード工業(株) (化粧軟質繊維板)	62
26	日本防火ライト工業(株) (石こうスラグ板)	66
27	株ノザワ (石綿複合板)	68
28	野田合板(株) (化粧グラスウール吸音板)	68
29	二村化学工業(株) (化粧パルプセメント板)	70
30	松下電工(株) (化粧岩綿吸音板)	72
31	三井東圧化学工業 (化粧石こうボード吸音板)	73
32	三菱軽金属工業 (化粧ポリエチレン複合板)	76
33	三菱セメント建材(株) (吸音板)	77
34	ユアサ産業(株) (銘木化粧合板)	82
35	ユニ・チャーム(株) (複合板)	83
36	吉野石膏(株) (石こうボード吸音板)	86
37	ワシ・中越ボード(株) (化粧合板)	88

新建材に関する調査（天井用材）

I 調査の目的

家屋に用いられる建材として、いわゆる新建材が用いられるようになったのは、第二次大戦後である。当時復興に伴う急激な建築工事量の増大の中で、天然材を主とした従来の建材では建築需要を満足できず、それを補うものとして新建材と呼ばれる各種の建材が多用されるようになった。

当初の新建材は、復興の要請の中での質よりも量が優先された建築全体の状況の中で、安価なものが主流を占めていた。工場生産による量産化とコストダウンが図られたのであるが、製造設備も現在ほど充実したものではなく、また、建築工事費の水準として高価なものは使にくい中で、当初の新建材は、主にローコストの建築に用いられたのである。そしてこのことは、新建材に対し、安物もしくは代用品といったイメージを与えてしまった。

復興期から高度成長期にはいり、建築工事費の水準も次第に向上し、製造設備も充実する中で、新建材の種類も増加し、また機能や品質についても向上した。それは、工場生産でなければできない、新素材の開発、加工法の開発、更には、複合化大形化などの様々な局面にみることができ、新建材に伴う従来のイメージは払拭されたといえよう。

このような状況の中で、建材の種類は、素材、形状、寸法、複合度など、様々な要因について多様化している。また、今後とも新しい建材が開発され一方では時代に合わなくなった建材は淘汰されるという状況は続くものと考えられる。

この調査は、このような新建材について、その動向を機敏に捉え家屋評価に反映させるための資料作成方法を検討したものである。資料は、商品名別にカードに整理することとした。一枚のカードに整理された各商品は、カードを見ることによって、評価に係わる事柄を中心にその特徴を知ることができ、また、新しく現われたものについてもカードを作成することによって容易に組込むことができることなどを重視した。

今年度は、家屋を構成する各部分の中から天井を選び、カードのフォームを検討しつつ、天井に供される各種建材をカードに整理することとした。

II 調査の方法

調査は大きく次の手順で行った。

- ① 「建設物価」などの文献による天井用建材の種類を把握し、各メーカーからカタログなどの資料を蒐集した。
- ② ①に並行して、各種の既存材料カードなどを検討し、本研究により適したカードのフォームをまとめた。
- ③ 各カタログに基づき、商品名毎にカードを作成した。

文献から捉えた、天井用建材を製造しているメーカーは、表-1に示すとおりで51社あり、このうちカタログなどの資料が得られたのは、37社である。

カードのフォームとして最終的に確定したのは、表-2に示すものである。商品名は、コマーシャルなどにより我々には大変なじみのよい名称であることが多いが、一般にはJISやJASSなどに用いられる用語の方が分類整理には適し、また特定のメーカー色がなく好ましい。そのため、カードでは商品名とは別に、JISなどで用いられている名称も示している。また、名新建材が実際にどのように家屋に用いられているのかを知るために必要な情報として、各種の規格・寸法、およびその構法などをカードに示すこととした。

表-1 アンケート対象社一覧表

会社名	TEL	カタログ	会社名	TEL	カタログ
(株) 山 王	762-3611	有	日 光 化 成	678-7728	無
大 建 工 業 (株)	270-8231	有	日 本 テ ク タ ム (株)	835-4301	有
日本ハードボード工業(株)	663-2041	有	(株) ノ ザ ワ	542-6111	有
野 田 合 板 (株)	270-1181	有	村 樫 ス レ ー ト	622-1127	無
東 洋 ベ ニ ヤ	666-3503	有	ユ ニ ・ チ ャ ー ム (株)	447-5111	有
富士不燃建材工業	646-5755	無	三 菱 軽 金 属	283-6911	有
千代田建材工業(株)	641-4111	有	朝日特殊合板(株)	862-1321	有
日本石膏ボード	272-7911	有	揖斐川電気工業(株)	644-7121	無
三井東圧化学工業	593-7767	有	協 同 ベ ニ ヤ	643-2991	無
吉 野 石 膏 (株)	216-0951	有	段 谷 産 業	436-2931	有
浅野スレート	434-1211	有	東 南 産 業 (株)	463-5675	有
朝日石綿工業(株)	573-5111	有	北 三 (株)	521-2111	有
積水化学工業(株)	434-9580	有	ユ ア サ 産 業 (株)	265-4411	有
三菱セメント建材(株)	443-3211	有	秋 本 工 業	814-1621	無
東洋テックス(株)	0878-67-7161	—	旭 ボ ー ド	521-6741	有
ボ ー ド (株)	352-7151	有	大 倉 工 業	0423-92-2210	無
ア キ レ ス (株)	341-5111	無	新 明 興 産 業	273-2401	無
二村化学工業(株)	763-0181	有	松 下 電 工 (株)	454-6111	有
多 木 化 学	541-2775	有	丸 玉 産 業	561-9721	有
浪 速 合 板	06-561-2201	有	ワ シ ・ 中 越 ボ ー ド (株)	573-6000	有
二 チ ア ス (株)	433-7241	有	東洋プライウッド(株)	600-1101	有
朝日防火板工業	—	—	(株) 住 建 産 業	315-2921	無
日本防火ライト工業(株)	561-1171	有	昭 和 電 工 建 材 (株)	432-5111	無
旭化工板製造(株)	842-9251	有	日 東 紡 績 (株)	276-5132	有
鐘淵化学工業(株)	405-1011	有	旭ファイバーグラス(株)	348-0551	有
興亜不燃板工業(株)	0474-59-3651	有	計 51社		

表-2

No.

商品名・	会社名・	電話
規格(単位mm)	仕様	
厚さ	幅	長さ
一般名	JIS名	
構法の特徴・その他		
文献名・	調査期日	昭和 年 月

Ⅲ 調査結果

No. 1

商品名・ 浅野エフジーボードH	会社名・ 浅野スレート 電話 03(434)1211
規格(単位mm) 厚さ 4 8 幅 910 長さ 1,820 2,420	仕様 石コウと不燃繊維を主原料とする繊維強化石コウ板の内装ボード。 用途……内壁、間仕切、天井、軒天井等。
一般名(特殊品) 化粧石綿けい酸カルシウム板	JIS名
<p>構法の特徴・その他</p> <p>鋸引き、鉋かけ、釘の直打ちも軽くて加工性、施工性は抜群。 靱性が大きく、フレキシブル板に匹敵する耐衝撃性と曲げ強さを持っている。 可撓性が良い。 湿気による膨張収縮が非常に少なく、寸法安定性があるのでジョイントレス工法がきれいに仕上がる。 防火構造(間仕切壁)、遮音構造として使用可能。</p>	
文献名・ 建設物価	調査期日 昭和 57 年 7 月

No. 2

商品名・ 浅野ライトスタックS	会社名・ 浅野スレート 電話 03(434)1211
規格(単位mm) 厚さ 3 6 幅 910 1,210 長さ 1,820 2,420	仕様 石綿スレートボードにケイ酸カルシウムにより不燃性、耐久性に加工性を持たせた内外装材。 用途……内外壁、天井、軒天井、戸袋等。
一般名(特殊品) 石綿けい酸カルシウム板	JIS名 A5403 軟質フレキシブル板
<p>構法の特徴・その他</p> <p>鋸引きや、釘の直打ちが合板なみにでき取扱いや施工も簡単。 曲げに強く、可撓性に優れ、衝撃にも耐え堅牢である。 表面は平滑で精度が高く、化粧加工や塗装が容易に美しくでき、しかも伸縮が少なく、反ったりねじれたりしない。</p>	
文献名・ 建設物価	調査期日 昭和 57 年 7 月

No. 3

商品名・ 浅野ハイラック	会社名・ 浅野スレート	電話 03(434)1211
規格(単位mm) 厚さ 6 12 幅 910 長さ 910 2,420	仕様 石綿セメントけい酸カルシウム板でオートクレープ養生などにより、伸縮が小さく、且つ反らないなど高度の品質をもった軽量で加工性抜群の不燃内装材。 用途……内装・軒天井等。	
一般名(特殊品) 石綿けい酸カルシウム板	JIS名 A5418 石綿セメントけい酸カルシウム板	
構法の特徴・その他 軽量で木材同様に加工、施工ができる。 熱伝導率が木材と同程度で断熱性に優れている。 湿気による膨張収縮がほとんどない。 経年による変質がない。		
文献名・ 建設物価	調査期日	昭和 57 年 7 月

No. 4

商品名・ 浅野パーライトボード	会社名・ 浅野スレート	電話 03(434)1211
規格(単位mm) 厚さ 6 12 幅 910 1,000 長さ 1,820 2,000	仕様 パーライトの持つ、軽量、遮音、耐熱、耐酸等の優れた特性を活かし、ボード状に成型した内装ボード。 用途……内外壁、間仕切壁。	
一般名(特殊品) 石綿けい酸カルシウム板	JIS名 A5413 石綿セメントパーライト板	
構法の特徴・その他 比重が約0.8と軽く、加工性、施工性に富む。 優れた耐火性と耐熱安定性を有している。 断熱性が高く、結露しにくい。 遮音性が極めて優れている。		
文献名・ 建設物価	調査期日	昭和 57 年 7 月

No. 5

商品名・ 浅野アモパネルS	会社名・ 浅野スレート 電話 03(434)1211
規格(単位mm) 厚さ 20 幅 910 長さ 1,820	仕様 木毛セメント板を芯材とし、表面に浅野フレキシブルボードを貼り合わせた内外装用パネル。
一般名 木毛セメント板下地フレキシブルボード	JIS名 石綿スレート板
構法の特徴・その他 高い遮音性能があり、工場等の騒音対策用として最適な材料。	
文献名・ 建設物価	調査期日 昭和 57 年 7 月

No. 6

商品名・ 浅野アモパネルD	会社名・ 浅野スレート 電話 03(434)1211
規格(単位mm) 厚さ 25 幅 910 長さ 1,820	仕様 木毛セメント板を芯材とし、表面に浅野フレキシブルボードを貼り合わせた内外装用パネル。
一般名 木毛セメント板フレキシブルボード	JIS名 石綿スレート板
構法の特徴・その他 耐火構造に優れている。	
文献名・ 建設物価	調査期日 昭和 57 年 7 月

No. 7

商品名・ 浅野アモパネル耐火60	会社名・ 浅野スレート 電話 03(434)1211
規格(単位mm) 厚さ 30 幅 910 長さ 1,820	仕様 木毛セメント板を芯材とし、表面に浅野フレキシブルボードを貼り合わせた内外装用パネル。
一般名 木毛セメント板下地フレキシブルボード	JIS名
構法の特徴・その他 耐火性に優れている。	
文献名・ 建設物価	調査期日 昭和 57 年 7 月

No. 8

商品名・ 浅野ダイアスパネル	会社名・ 浅野スレート 電話 03(434)1211
規格(単位mm) 厚さ 25 幅 910 長さ 1,820 35 1,000 2,000	仕様 珪藻土を主原料とした浅野ダイアスライトSを芯材とし、表面材に浅野フレキシブルボードを使用したサンドイッチパネル。 用途……内外壁、間仕切等。
一般名 化粧フレキシブルボード複合板	JIS名
構法の特徴・その他 耐火、断熱、遮音性に優れている。	
文献名・ 建設物価	調査期日 昭和 57 年 7 月

No. 9

商品名・ 浅野吸音板	会社名・ 浅野スレート 電話 03(434)1211
規格(単位mm) 厚さ 3/4 幅 910 長さ 910/1,820	仕様 浅野フレキシブルボードに吸音用の孔をあけた不燃材料吸音板。 用途……内装。
一般名 石綿吸音板	JIS名 A6302 吸音用あなあき石綿セメント板
構法の特徴・その他 吸音率の調節ができる。 耐湿性にすぐれている。	
文献名・ 建設物価	調査期日 昭和 57 年 7 月

No. 10

商品名・ 朝日ステンド#300F	会社名・ 朝日石綿工業(株) 電話 03(573)5111
規格(単位mm) 厚さ 4/5/6 幅 910/100/121 長さ 1,820/2,420	仕様 フレキシブルボードに合成樹脂塗料を塗装し、厳しい品質管理のもとで熱処理して仕上げた不燃化粧板である。主に内装、外装用として用いられる。
一般名 化粧石綿セメント板	JIS名 化粧石綿セメント板
構法の特徴・その他 美しい色調が多種ありすぐれた耐候性、高い耐酸、耐薬品性をもつ不燃材である。	
文献名・ 建設物価	調査期日 昭和 57 年 7 月

商品名・ アスベストン、アスベストンF	会社名・ 朝日石綿工業(株)	電話 03(573)5111
規格(単位mm) アスベストンF 6 7 厚さ 8 幅 910 長さ 1,820 9 10	仕様 不燃建材で、しかも木材のように加工しやすい 建材として開発されたもの。 主として内装、外装用。	
一般名(特殊品) ケイ酸カルシウム板	JIS名 石綿セメントケイ酸カルシウム板A 5418	
<p>構法の特徴・その他</p> <p>石綿、珪酸質、石灰質を主成分としてウェットマシンで抄造し、オートクレーブ中にて高温高压蒸気養生を行なったものである。その為、寸法変化が少なく、施工後狂いが生じることのない安定した品質の不燃建材である。</p> <p>燃えない。加工性が良い。軽くて粘り強い。材質が安定している。</p> <p>腐らない。吸音・断熱性が良い。</p>		
文献名・ 建設物価	調査期日	昭和 57 年 7 月

商品名・ アサヒアスベストンF積層板	会社名・ 朝日石綿工業(株)	電話 03(573)5111
規格(単位mm) 厚さ 20 幅 910 長さ 1,820 30 1,210 2,420	仕様 アルミ箔1mmまたは化粧ストレート板をけい酸カルシウム板の上に積層したものである。 主に、ビル、工場、学校などの内外壁、間仕切壁用。	
一般名 化粧けい酸カルシウム積層板 アルミ箔けい酸カルシウム板	JIS名	
<p>構法の特徴・その他</p> <p>軽量なので運搬、取付等の施工性にすぐれており、防・耐火、断熱、さらに吸音性能にもすぐれている。</p> <p>厚さを組合せることにより自由な厚さのパネル材ができる。</p>		
文献名・ 建設物価	調査期日	昭和 57 年 7 月

No. 13

商品名・ アスベストンF 調音板	会社名・ 朝日石綿工業(株)	電話 03(573)5111
規格(単位mm) 厚さ 4 6 8 10 幅 910 1,000 長さ 910 1,820 2,420	仕様 けい酸カルシウム板に穴明板(半貫通孔板もある)の上に塗装したもの。	
一般名 ケイ酸カルシウム吸音板	JIS名	
構法の特徴・その他 木造、軽量鉄骨一般下地に釘留付		
文献名・ カタログ	調査期日 昭和 57 年 7 月	

No. 14

商品名・ 朝日グラストンパネル	会社名・ 朝日石綿工業(株)	電話 03(573)5111
規格(単位mm) 厚さ 35 50 幅 91 100 長さ 182 200	仕様 しゃ音、断熱材で材表面に穴明フレキシブルに塗装仕上げ	
一般名 フレキシブル化粧複合吸音板 フレキシブル穴明+ロックウール	JIS名	
構法の特徴・その他 軽量鉄骨下地にボルトでとめる。		
文献名・ カタログ	調査期日 昭和 57 年 7 月	

No. 15

商品名・ アルミライト	会社名・ 旭加工板製造(株)	電話 03(842)9251
規格(単位mm) 厚さ 25 幅 910 長さ 1,820	仕様	
一般名 木毛セメント板+アルミ箔 サンドイッチボード	JIS名	
構法の特徴・その他 耐湿、遮熱・結露防止。 ポーライト(高品質木毛セメント板)に不燃材のアルミ箔を圧着、加ラミネートしたサンドイッチパネル		
文献名・ カタログ	調査期日 昭和 57 年 7 月	

No. 16

商品名・ ベニオン	会社名・ 旭化工板製造(株)	電話 03(842)9251
規格(単位mm) 合板 木毛セメント合板計 S 5.5+15 =20 5.5+25 =30 厚さ D 5.5+20+5.5=30 幅 910 長さ 1,820 5.5+30+5.5=40	仕様 芯材木毛セメント板 表面材化粧合板(S型片面、D型両面)	
一般名 化粧(木毛セメント板+合板)複合板(プリント)	JIS名	
構法の特徴・その他 準不燃材ポーライト(高品質木毛セメント板)に化粧ベニヤを圧着成型したサンドイッチパネル。 化粧断熱板		
文献名・ カタログ	調査期日 昭和 57 年 7 月	

商品名・ アコニオン	会社名・ 旭化工板製造(株)	電話 03(842)9251
規格(単位mm) S { 910×1,820 20 { " ×2,000 30 { 910×1,820 1,000×2,000 { 910×2,000 D { 910×1,820 25 { 910×2,000 他に D=30 1,000×2,000 D=40 あり	仕様 S型 片面に石綿スレートを圧着 D型 両面に石綿スレートを圧着	
一般名 吸音(穴アキ)(木毛セメント板+石綿スレート)複合板	JIS名	
構法の特徴・その他 ポーライト(高品質木毛セメント板)を芯材とし、その表面に多孔質石綿スレート吸音板を圧着、硬化成型した大型吸音板で、防火性、耐水性を有した複合板。		
文献名・ カタログ	調査期日 昭和 57 年 12 月	

商品名・ カネライトパネル(V, P, K)	会社名・ 旭化工板製造(株)	電話 03(842)9251
規格(単位mm) 厚さ 27.7 31 幅 910 長さ 1,820	仕様 軽量積層板 用途……外壁、内壁、天井、間仕切。	
一般名 複合板(発泡スチロール+化粧板)	JIS名	
構法の特徴・その他 カネライトフォーム(スタイロフォーム)をコア材として、その片面又は両面にポーライト(高品質木毛セメント板)、石綿スレート板、ベニヤ合板、石コウボード等を圧着加工した、断熱、結露防止用サンドイッチパネル。 断熱性、遮音性、結露防止性に優れている。		
文献名・ 建設物価	調査期日 昭和 57 年 7 月	

商品名・ カルトンW、SW、WW	会社名・ 旭化工板製造(株)	電話 03(842)9251
規格(単位mm) 厚さ 40 55 幅 910 長さ 1,820	仕様 軽量で断熱性の非常に優れた断熱用軽量サンドイッチパネル。 用途……内壁、間仕切等。	
一般名 複合板	JIS名	
構法の特徴・その他 熱伝導率の小さい二つの材料(スチロール板0.036Kcal/wh°C、木毛セメント板0.086Kcal/wh°C)のサンドイッチパネルであるので断熱効果は絶大で、しかも、スチロールは独立した気泡の集合体で長年月水中に浸しても大丈夫。また、断熱、軽量、防水などにも優れている。		
文献名・ 建設物価	調査期日	昭和 55 年 7 月

商品名・ アサヒファンシーパネル	会社名・ 朝日特殊合板(株)	電話 03(862)1321
規格(単位mm) 厚さ 5.7 幅 915 長さ 2,435 2,738	仕様 世界中の天然銘木から特に選び抜いた銘木を使用した最高級の内装用銘木壁材。	
一般名 化粧合板(薄板)	JIS名	
構法の特徴・その他 シーケンスマッチ貼りの美しい連続模様が上品で重厚な格調高い雰囲気をかもしだす。 樹種・サイズとも豊富である。 タイプI合板を基板とし、その上に銘木薄板を張り仕上げたもの、張り方は木造野縁接着材で直留める。		
文献名・ 建設物価	調査期日	昭和 57 年 7 月

No. 21

商品名・ アサヒウェルドパネル	会社名・ 朝日特殊合板㈱	電話 03(862)1321
規格(単位mm) 厚さ 4.2 5 6.5 7 幅 608 1,220 長さ 1,820 3,050	仕様 米材針葉樹の美しい木肌を、特殊表面加工でさらに強調させた、自然美あふれる内外装壁材。	
一般名 特殊合板(天然木化粧)	JIS名	
構法の特徴・その他 合板を基材とし、その上に銘木の薄板を張った材で、極めて丈夫な構成で、完全耐水性。無塗装品。着色塗装も面白く、また表面が立体的なので様々な切使い施工もできる。格天井の鏡板や軒天井にも用いることが出来る。 構法は木造野縁に接着材張りとする。		
文献名・ 建設物価	調査期日	昭和 57 年 7 月

No. 22

商品名・ アサヒファンシーベ어링	会社名・ 朝日特殊合板㈱	電話 03(862)1321
規格(単位mm) 厚さ 5.7 幅 606 909 長さ 1,820 2,738	仕様 天然銘木の中から特に木肌と柾目の美しい樹種を厳選し、加工精度の高い合ジャクリ加工を施した内装材。	
一般名 化粧合板(薄板)	JIS名	
構法の特徴・その他 無塗装品と塗装品、また樹種・サイズとも豊富で、用途に応じて使いわけができる。 縁甲板状に付けた凹溝が材料の特徴であり、構法は野縁へ化粧合を接着材で張る方法と凹溝に釘打ちする方法がある。		
文献名・ 建設物価	調査期日	昭和 57 年 7 月

商品名・ アサヒファンシーV	会社名・ 朝日特殊合板㈱	電話 03(862)1321
規格(単位mm) 厚さ 5.0 幅 606 長さ 2,435	仕様 V溝にはさまれたランダムピッチの1枚1枚が独立した立体感を出すようにデザインされた高級内装壁材。	
一般名 化粧合板(薄板)	JIS名	
構法の特徴・その他 比較的安価である。JAS 2類防虫処理合板を基材としその上に銘板薄板を張った材で、V溝に直接釘打ちができ、切使いや長さ継ぎも可能である。 ヒビワレを独自の技術で解消しているため、冷暖房にも安心して使用できる。 構法は木造野縁に接着材で張り付ける方法とV溝に釘止めする。		
文献名・ 建設物価	調査期日 昭和 57 年 7 月	

商品名・ アサヒ難燃ビーリング	会社名・ 朝日特殊合板㈱	電話 03(862)1321
規格(単位mm) 厚さ 9.2 幅 606 長さ 2,435	仕様 基材には、難燃処理済の合板を用い、表面は木肌と柾目の美しい樹種を厳選した天然銘木で、相決り加工した内装壁材。	
一般名 化粧難燃合板(薄板)	JIS名	
構法の特徴・その他 ファンシービーリングの風合いをそのまま生かしたシンプルな銘木難燃合板で、表面には優れた銘木を使用し、U型の直線溝が室内を華麗な雰囲気にする。 さらに銘木の美しさを保護する<ヒビワレ防止>処理でヒビワレの心配がない。 構法はアサヒビーリングに準ずる。		
文献名・ 建設物価	調査期日 昭和 57 年 7 月	

No. 25

商品名・ ハイラートン洋風	会社名・ 旭ファイバーグラス(株) 電話 03(348)0521
規格(単位mm) 厚さ 25 幅 440 長さ 1,820	仕様 世界最大のガラス繊維メーカー、米国社の技術を導入して開発された理想の不燃吸音天井板。主として、店舗、学校、オフィス、ロビーなどの天井用として用いられる。
一般名 化粧グラスウール吸音板	JIS名
構法の特徴・その他 表面に明るく美しい化粧フィルムを使用しているため、室内を優雅で落ち着いた雰囲気仕上げ、結露やカビの心配がなく、ホコリも吸わないので衛生的である。 吸音性、断熱性、耐久性に優れている。	
文献名・ 建設物価	調査期日 昭和 57 年 7 月

No. 26

商品名・ アサヒセンタートップ	会社名・ 旭ボード工業 電話 03(521)6741
規格(単位mm) 洋風 4尺～ 5尺 和風 6畳～10畳 厚さ 幅 長さ	仕様 中心を割り出し、従来の目透天井と同様に取り付ける。 洋風と和風に区分されて各種ある。
一般名 化粧合板・合板壁布等ユニット天井(回り縁・格縁付き)	JIS名 銘木合板 合板壁布
構法の特徴・その他 部屋全体の雰囲気資をより豪華に仕上げられる。 天井の全部又は一部の完成品。天井主仕上材は化粧合板。 合板布ばい等で木質塗装仕上の回り縁、格縁付きのユニット製品。	
文献名・ 建設物価	調査期日 昭和 57 年 7 月

No. 27

商品名・ カネライトフォーム	会社名・ 鐘淵化学工業(株) 電話 03(405)1011
規格(単位mm) 厚さ 30 幅 910 長さ 1,820	仕様 発泡スチレン断熱材
一般名 断熱材	JIS名
<p>構法の特徴・その他</p> <p>熱をさえぎり水を吸わず強くてじょうぶであり、軽くて加工が容易で、抜群の接着性を有し、安定した品質である。</p>	
文献名・ 建設物価	調査期日 昭和 57 年 7 月

No. 28

商品名・ ホクサンG	会社名・ 北三(株) 電話 03(521)2111
規格(単位mm) 厚さ 2.7 幅 910 長さ 1,820 5.7 2,430 2,730	仕様 レオ・タモ桎・チーク・アンデスローズ・ケヤキ・ブビンガ 連続模様の木目が美しい壁面をつくる天然銘木合板である。主として居間、応接などの壁面として用いられる。
一般名 化粧合板(銘木)	JIS名
<p>構法の特徴・その他</p> <p>住まいに風格を与え豪華な内装材である。また、ヒビワレ防止などが特長である。</p>	
文献名・ 建設物価	調査期日 昭和 57 年 7 月

商品名・ 木毛セメント板	会社名・ 興亜不燃板工業(株) 電話 0474(59)3651
規格(単位mm) 厚さ 15 幅 910 長さ 1,820	仕様 木毛セメント板の端部の梁の中に食い込まないようにする。上から約450mm間隔に軽く釘止めにする。特に目地に粘着テープを貼るとノロ漏れがない。アンカーは㎡当り4本以上使用。脱型後、釘の先端は切断する。又、接着剤でも良い。吸音が必要な場合は50~100%浮かして取付ける。 体育館、老人ホーム、マンション、倉庫、ステージ裏等に適している。
一般名 木毛セメント板	JIS名 A5405
構法の特徴・その他 断熱性、吸遮音性、防火性、曲げ強度、支圧強度に優れている。 防腐、防蟻、防鼠の性能にも優れている。 廉価である。	
文献名・ 建設物価	調査期日 昭和 57 年 7 月

商品名・ ホワイトコーライト	会社名・ 興亜不燃板工業(株) 電話 0474(59)3651
規格(単位mm) 厚さ 20 幅 910 長さ 1,820	仕様 長尺鉄板、スレート下地使用の場合は必要ないが、内部をよりきれいに仕上げるには、カラージョイナー等を使用する。水分のむらによる色むらをなくす為、乾燥を完全に行う。
一般名 化粧木毛セメント板	JIS名
構法の特徴・その他 ホワイトセメントで固めた染色部分は10%の厚さを持っており、いつまでも変色・変質しない。 反射率は、木毛板に吹付け塗装した材料と比較すると2~8倍あり、大きな室内を明るく見せる。 強くて美しく明るい染色極細硬質木毛板である。	
文献名・ 建設物価	調査期日 昭和 57 年 7 月

商品名・ 山王ペンリーボード	会社名・ 佛山王 電話 03(762)3611
規格(単位mm) 厚さ 3 幅 910 長さ 1,820~2,420	仕様 合板の特質をそのまま生かし、さらに不燃性と耐水性が加味された新しいタイプの不燃内外装材。 用途……内壁、外壁、天井、軒天井等。
一般名(特殊品) 石綿セメント+石綿けい酸カルシウム板複合板	JIS名 A5403-74 石綿スレート
構法の特徴・その他 法定不燃材。 曲げに強く、耐衝撃性が高い。 合板と同じように釘の直打ちができ、鋸引きも自由。 表面が非常になめらかなので、塗装が容易で美しく仕上がる。	
文献名・ 建設物価	調査期日 昭和 57 年 7 月

商品名・ 山王デラボード	会社名・ 佛山王 電話 03(762)3611
規格(単位mm) 厚さ 3 幅 910 長さ 1,820	仕様 石綿セメントを基材とした化粧板
一般名 化粧塗装石綿セメント板	JIS名 A5403-74 石綿スレート
構法の特徴・その他 天井を含む内装材	
文献名・ 建設物価	調査期日 昭和 57 年 12 月

No. 33

商品名・ 山王石綿ベニヤ (A. N)	会社名・ (株)山王 電話 03(762)3611
規格 (単位mm) 厚さ 4 幅 910 長さ 1,820	仕様 軟質感のある石綿セメント板。 白色素地で化粧をほどこす必要がない。
一般名 内装用石綿セメント板	JIS名 A5403-74 石綿スレート
構法の特徴・その他 天井内装材 1.軽量 2.加工性大 3.結露防止 4.白色素地 5.遮音性大 6.断熱性	
文献名・ 建設物価および山王カタログ	調査期日 昭和 57 年 12 月

No. 34

商品名・ 山王 カラー 白 色 パーライトボード	会社名・ (株)山王 電話 03(762)3611
規格 (単位mm) 厚さ 5 6 幅 3×6' 8 4×8' 長さ 7/8 m板	仕様 パーライト、石綿セメントに鉱物質混和材を加えて成形。純白と各色
一般名 化粧 (着色) パーライト石綿板	JIS名 A5413-66 石綿セメントパーライト板
構法の特徴・その他 1.軽量 2.加工性大 3.結露防止 4.遮音性大 5.断熱性大	
文献名・ 建設物価、山王カタログ	調査期日 昭和 57 年 12 月

No. 35

商品名・ 山王バスボード	会社名・ 倭山王	電話 03(763)3611
規格(単位mm) 厚さ 5 6 8 mm 幅 3×6' 4×8' m板 長さ	仕様 パーライトを表面化粧にした石綿板	
一般名 化粧(着色)パーライト石綿板	JIS名 A5413-66 石綿セメントパーライト板	
構法の特徴・その他 不燃、軽量、結露防止、不蝕、変形収縮なし		
文献名・ 建設物価、カタログ	調査期日	昭和 57 年 12 月

No. 36

商品名・ ハイベスト(K)	会社名・ 倭山王	電話 03(763)3611
規格(単位mm) 厚さ 4 6 mm 幅 910 長さ 1,820	仕様 石綿、硫酸、石灰を主原料とする石綿ボード	
一般名 化粧素地硅酸カルシウム板	JIS名 A5418-73 石綿セメント硅酸カルシウム板	
構法の特徴・その他 不燃、加工性良好、軽量、白色素地、結露防止、断熱、不蝕		
文献名・ 建設物価、カタログ	調査期日	昭和 57 年 12 月

No. 37

商品名・ 山王有孔板	会社名・ 山王	電話 03(763)3611
規格(単位mm) 厚さ 4 6 8 mm 幅 3×6 4×8 m板 長さ	仕様 フレキシブルボード パーライトボード等に穴明け、吸音効果を施したもの	
一般名 有孔フレキシブルボード	JIS名 A5403-74 石綿スレート A5413-66 石綿セメントパーライト板	
構法の特徴・その他 フレキシブルボード、パーライトボードの特徴の他に吸音効果大		
文献名・ 建設物価、カタログ	調査期日 昭和 57 年 12 月	

No. 38

商品名・ アスベール #100	会社名・ 積水化学工業(株)	電話 03(533)5452
規格(単位mm) 厚さ 5 幅 606×2430 910×1820 910×2430 1,210×2430	仕様 石綿セメントけい酸カルシウム板に特殊樹脂処理(DAP樹脂)した化粧紙を貼り合わせた成形板。 用途……内壁、天井。	
一般名(特殊品) 石綿けい酸カルシウム化粧板(加工プリント紙)	JIS名	
構法の特徴・その他 耐水性、耐薬品性、耐汚染性、化粧層の密着性に優れている。		
文献名・ 建設物価	調査期日 昭和 57 年 7 月	

商品名・ アスペール #200	会社名・ 積水化学工業株式会社 電話 03(533)5452
規格(単位mm) 厚さ 5 幅 606 長さ 2,430	仕様 石綿セメントけい酸カルシウム板の表面に、特殊ウレタン樹脂加工を施した成形板。 用途……内壁、天井。
一般名(特殊品) 石綿けい酸カルシウム化粧板(加工プリント紙)	JIS名
構法の特徴・その他 耐水性、耐薬品性、耐汚染性、化粧層の密着性に優れている。	
文献名・ 建設物価	調査期日 昭和 57 年 7 月

商品名・ アスペール #500	会社名・ 積水化学工業株式会社 電話 03(533)5452
規格(単位mm) 厚さ 5.2 幅 910 × 1,820 910 × 2,430 1,215 × 2,430	仕様 石綿セメントけい酸カルシウム板の表面に、ポリエステル樹脂加工を施した成形板。 用途……内壁、天井。
一般名(特殊品) 石綿けい酸カルシウム板(加工プリント紙)	JIS名
構法の特徴・その他 耐水性、耐薬品性、耐汚染性、化粧層の密着性にすぐれている。	
文献名・ 建設物価	調査期日 昭和 57 年 7 月

商品名・ 防火フロテン	会社名・ 大建工業(株)	電話 03(428)2200
規格(単位mm) 厚さ 12 幅 303 長さ 1820	仕様 高温多湿の条件に十分耐える家庭用浴室の天井材。特殊ロックウール板(ダイロックPⅡ) 縁加工:長辺は本実加工	
一般名 岩綿化粧板(塗装)	JIS名	
構法の特徴・その他 内装制限を受ける内釜式の浴室にも安心して使え、そのうえ、浴室などが冷えない、水滴が落ちにくい、汚れが簡単にふきとれるなどの特長がある。		
文献名・ 建設物価	調査期日	昭和 57 年 7 月

商品名・ ダイロートン本実(リザーブ)	会社名・ 大建工業(株)	電話 03(428)2200
規格(単位mm) 厚さ 12 幅 303 長さ 606	仕様 防火天井材 手彫り感覚の繊細な彫刻模様とシックな色彩のハーモニーが生み出す優美なデザインである。主として、玄関、居間、DK、応接などの天井用として用いられる。	
一般名 岩綿化粧板(型付塗装)	JIS名 A-5905	
構法の特徴・その他 縁が直角になっているので、継ぎ目の目立たないスッキリした納まりに、また、3条のラインの交差がひろがり感を生むなどが特長である。 さらに、防火性、断熱性、吸音性、防湿性、本実などが特に優れている。		
文献名・ 建設物価	調査期日	昭和 57 年 7 月

No. 45

商品名・ 吸音板セレクト・セレクトE	会社名・ 大建工業㈱	電話 03(270)8231
規格(単位mm) 厚さ 9 幅 303 長さ 606	仕様 ピン穴が優れた吸音効果を発揮。 面取り、目地塗装	
一般名 化粧吸音軟質繊維板(吸音加工、プリント)	JIS名 A-6304 吸音用軟質繊維板	
構法の特徴・その他 柄立ちのはっきりしたプリント模様である。さらにピン穴と柄が同調する高度の技術を採用したのが特長である。 また、断熱性、吸音性、防湿性などが特に優れている。		
文献名・ 建設物価	調査期日 昭和 57 年 7 月	

No. 46

商品名・ 多木吸音ボード	会社名・ 多木化学	電話 03(541)2775
規格(単位mm) 厚さ 9 幅 910 長さ 1,820 12 1,000 2,000	仕様 多数の小孔をあけた吸音板	
一般名 吸音石膏ボード	JIS名	
構法の特徴・その他		
文献名・ カタログ	調査期日 昭和 57 年 7 月	

商品名・ 多木和室天井板	会社名・ 多木化学	電話 03(541)2775
規格(単位mm)	仕様	
厚さ 9 幅 440 長さ 1,820 910 1,910 2,860		
一般名 化粧石膏ボード(プリント)	JIS名	
構法の特徴・その他		
文献名・ カタログ	調査期日 昭和 57 年 7 月	

商品名・ タキ・トラバーチン	会社名・ 多木化学	電話 03(541)2775
規格(単位mm)	仕様	
厚さ 9 幅 455 長さ 910 910	多木石コウボードに、トラバーチン柄のプレス を施してから白色塗装した天井材。主として、 住宅、大型店舗、事務所などの天井用として用 いられる。	
一般名 化粧石コウボード(塗装、プレス)	JIS名	
構法の特徴・その他		
断熱性が優れている。 仕上がりが美しく、後日縮みや反りができない。 防音性の良い不燃材(有毒ガスも出ない。)である。		
文献名・ 建設物価	調査期日 昭和 57 年 7 月	

商品名・ 裝飾システム天井 装天	会社名・ 段谷産業	電話 03(436)2931
規格(単位mm) 厚さ 幅 長さ	仕様 洋風、和風の裝飾天井と、周辺の天井仕上げとがシステムになったもの。	
一般名 裝飾天井システム	JIS名	
構法の特徴・その他		
文献名・ カタログ	調査期日 昭和 57 年 7 月	

商品名・ 高級立体天井板	ニュー雷鳥 ロケット あかつき	会社名・ 段谷産業	電話 03(436)2931
規格(単位mm) 厚さ 幅 長さ	433 439 441 470 471 473	3,560 3,575 3,606 3,863 3,878	仕様 天井板として古くから使われてきた秋田能代杉の柱目に、新しい感覚を盛り込んだ立体モザイク貼天井板。
一般名 化粧天井板(立体模様、格子)	JIS名		
構法の特徴・その他 洋風の客間、応接間などに用いられるが、和室に使用しても従来にない雰囲気生まれる。特長のある立体模様は、見る角度により光のリズムが生まれ、手作りの味わいと天然木特有の優雅さが楽しめる。 天井板全体に立体感を出し、従来の天井感覚と異なったゴージャスな仕上がり得られる。手づくりの仕上りをそのままに、化粧棧加工などが不要で、施工も従来の目透し天井と同じ要領である。			
文献名・ カタログ	調査期日 昭和 57 年 7 月		

商品名・天井板 よしの	会社名・段谷産業	電話 03(436)2931
規格(単位mm)	仕様	
厚さ	幅	長さ
		1,820
		1,910
		2,700
		2,900
		3,600
		3,850
一般名 化粧天井板(ラミネート貼り天井用合板)	JIS名	
構法の特徴・その他		
<p>表面は樹脂塗装仕上げをしているので、汚れ、カビ、変色の心配がない。 裏棧は防虫処理済で虫害がない。 厳選した銘木杉柵をいきいきと再現しているので、貼りあがり豪華である。 柄は杉柵(中柵)と杉柵の2種類、どちらも目透しとイナゴ付がある。好みや部屋のつくりによって選ぶことができる。</p>		
文献名・カタログ	調査期日 昭和 57 年 7 月	

商品名・ダンタニ天然銘木合板	会社名・段谷産業	電話 03(436)2931
規格(単位mm)	仕様	
厚さ	幅	長さ
2.7	610	1,820
4	910	2,430
一般名 化粧合板(単板)	JIS名	
構法の特徴・その他		
<p>自然木特有の保温性・調湿性・吸音性が快適な住宅環境をつくる。 世界各地から集めた、よりすぐりの銘木なので、自然木の美しさは格別である。年月がたつにつれ、一層味わい深い色調になる。 自然の木目・色調・感触が住まいを美しさでみだし、銘木合板独自の、親しみある優雅な雰囲気をかもしだす。 自然木なので同じ柄のものはないから、住宅を個性的にできる。</p>		
文献名・建設物価	調査期日 昭和 57 年 7 月	

No. 57

商品名・ハマカラー	会社名・段谷産業	電話 03(436)2931
規格(単位mm) 厚さ 3 4 幅 610 910 長さ 1,820 2,430	仕様 耐久性では定評のあるメラミン樹脂加工の最高級耐久壁面材。	
一般名 化粧合板(オーバーレイほか)	JIS名	
構法の特徴・その他 樹脂含浸、高熱加工のため、紙間剥離が生じない。耐候・耐水・難燃性にすぐれている。 メラミン化粧板独特の、深みのある柄色で天然木柄、抽象柄を表現。硬い表面でキズがつきにくく、耐摩耗性、耐薬品性にすぐれ、出入りの激しい場所や子供部屋に適している。 各国の船舶協会認定品である。 建具・間仕切りとして両面化粧板もある。		
文献名・建設物価	調査期日	昭和 57 年 7 月

No. 58

商品名・バスカラー	会社名・段谷産業	電話 03(436)2931
規格(単位mm) 厚さ 3 4 幅 610 910 長さ 1,820 2,430	仕様 完全耐水性合板を台板に使用し、メラミン樹脂加工を施した浴室専用内装材。	
一般名 化粧合板(オーバーレイほか)	JIS名	
構法の特徴・その他 耐久性・耐湿性に優れている。 ソフトな色彩とモダンなパターンが浴室の雰囲気をもっと楽しいものに変える。 台所・洗面所にも適している。		
文献名・建設物価	調査期日	昭和 57 年 7 月

商品名・ 軒天井化粧合板	会社名・ 段谷産業	電話 03(436)2931
規格(単位mm)	仕様	
厚さ 2.5 幅 610 長さ 1,820 4 幅 612 長さ 2,430 903 長さ 2,740 915	下地処理をかねた新開発の特殊パターン紙を使用し、表面にはウレタン樹脂塗料を十分にコーティングした軒下天井専用の化粧合板。	
一般名 化粧天井用合板(オーバーレイほか)	JIS名	
構法の特徴・その他 耐候性に優れている。 色、銘木柄が選べるので和風、洋風建築どちらにでも用いられる。		
文献名・ 建設物価	調査期日 昭和 57 年 7 月	

商品名・ Sプリントハード	会社名・ 段谷産業	電話 03(436)2931
規格(単位mm)	仕様	
厚さ 4 幅 610 長さ 2,430 2,730	新強化化粧シート(ハードシート)を採用した新ラミネート製法によるプリント合板。 用途……内装用	
一般名 化粧合板(プリント)	JIS名	
構法の特徴・その他 耐セロテープ性、耐汚染性、耐薬品性に優れている。 精密木目印刷製法と、発色効果に優れる新シートの採用で、木目再現性がアップした。 一本溝、ピーラインタイプ、ミスマッチタイプなどいろいろな感覚のタイプが揃っているので、好みに応じて選べる。		
文献名・ 建設物価	調査期日 昭和 57 年 7 月	

No. 61

商品名・ 銘 樹	会社名・ 段谷産業	電話 03(436)2931
規格(単位mm)	仕様	
厚さ 2.5 4 5	幅 610 915	長さ 1,825 2,445 2,740
一般名 化粧合板(プリント)	JIS名	
構法の特徴・その他 耐久性に優れている。防虫処理済。 独自の製法で、木理と木肌のテリ、ツヤ変化、道管をそっくり再現している。		
文献名・ 建設物価	調査期日 昭和 57 年 7 月	

No. 62

商品名・ ネオクロス	会社名・ 段谷産業	電話 03(436)2931
規格(単位mm)	仕様	
厚さ 2.5 4 6	幅 606 915	長さ 1,825 2,440 2,445
一般名 化粧合板(プリント)	JIS名	
構法の特徴・その他 経済性、耐久性に優れている。水拭きが可能である。 食堂・台所向けには不燃タイプもレギュラー化。		
文献名・ 建設物価	調査期日 昭和 57 年 7 月	

No. 63

商品名・ 長尺羽目板 きごころ	会社名・ 段谷産業 電話 03(436)2931
規格(単位mm) 厚さ 8 幅 140 長さ 3,950	仕様 長手方向の木口に合じゃくり加工をしている。
一般名 化粧合板(その他)	JIS名
構法の特徴・その他 防虫処理済。釘頭の露出しない変型合じゃくり加工。	
文献名・ 建設物価	調査期日 昭和 57 年 7 月

No. 64

商品名・ ネオクロス	会社名・ 段谷産業 電話 03(436)2931
規格(単位mm) 厚さ 6 幅 606 長さ 2,440	仕様 不燃タイプ
一般名 化粧合板(プリント)	JIS名
構法の特徴・その他 経済性、耐久性に優れている。 水拭きが可能である。 用途によって基材を選択できる。	
文献名・ 建設物価	調査期日 昭和 57 年 7 月

No. 65

商品名・ ハマカラ	会社名・ 段谷産業	電話 03(436)2931
規格(単位mm) 厚さ 4 幅 610 長さ 2,430	仕様 メラミン樹脂	
一般名 化粧合板(オーバーレイほか)	JIS名	
構法の特徴・その他 樹脂含浸、高熱加工のため、紙間剝離が生じない。耐候・耐水・難燃性にすぐれている。 メラミン化粧板独特の、深みのある柄色で天然木柄、抽象柄を表現。硬い表面でキズがつきにくく、 耐摩耗性、耐薬品性にすぐれ、出入りの激しい場所や子供部屋に適している。 各国の船舶協会認定品である。 建具・間仕切りとして両面化粧板もある。		
文献名・ 建設物価	調査期日	昭和 57 年 7 月

No. 66

商品名・ ダンタニ天然銘木合板	会社名・ 段谷産業	電話 03(436)2931
規格(単位mm) 厚さ 4 幅 610 長さ 2,430	仕様 ラテンローズ、チーク、ユーラシアンチーク ニレ、セン、ケヤキ	
一般名 化粧合板(単板)	JIS名	
構法の特徴・その他 自然木特有の保温性・調湿性・吸音性が、快適な住宅環境をつくる。 世界各地から集めた、よりすぐりの銘木なので、自然木の美しさは格別である。年月がたつにつれ、 一層味わい深い色調になる。 自然の木目・色調・感触が住まいを美しさでみだし、銘木合板独自の、親しみある優雅な雰囲気も かもします。 自然木なので同じ柄のものはないから、住宅を個性的にできる。		
文献名・ 建設物価	調査期日	昭和 57 年 7 月

No. 67

商品名・ チヨダ ニューブラストーン、 フネンブラストーン	会社名・ 千代田建材工業(株)	電話 03(641)4111
規格(単位mm) 厚さ 9 幅 455 長さ 910 910 1,000	仕様 防火天井板。	
一般名(特殊品) 化粧石コウボード(型付、塗装)	JIS名 A-6911 化粧石コウボード	
構法の特徴・その他 断熱・遮音・無伸縮特性。		
文献名・ 建設物価	調査期日 昭和 57 年 7 月	

No. 68

商品名・ チヨダ ヒット天井	会社名・ 千代田建材工業(株)	電話 03(641)4111
規格(単位mm) 厚さ 18 幅 440 長さ2,780~3,680	仕様 防火性にすぐれた化粧石コウボードを使用した 和室用の貼り上げ天井。	
一般名(特殊品) 化粧石コウボード(木目フィルム)	JIS名 A-6911 化粧石コウボード	
構法の特徴・その他 表面化粧が美しい。 準不燃。 木下地、軽量鉄骨下地に施工が可能である。 工期を短縮できる。		
文献名・ 建設物価	調査期日 昭和 57 年 7 月	

商品名・ トーナン・ナンネンファンシー	会社名・ 東南産業(株)	電話 03(463)5675
規格(単位mm) 厚さ 5.8 幅 910 長さ 1,818	仕様 ケヤキ、チーク、サクラ、ラテンローズ、ニレ。 安心の住まいづくりに、火に強い防災タイプの 銘木壁面材である。主に火を多く使うキッチン、 居間、子供部屋、局所暖房や熱器具のある部屋 などに用いられる。 受注生産品	
一般名 難燃化粧合板(単板)	JIS名	
構法の特徴・その他 天然銘木を表面として使いながら、しかも、難燃の認定を受けた防火壁面材である。 火災にさいして、燃焼現象の拡大を防止して安全である。 煙も発生を微量におさえることができ、又みえない部分に高い機能を秘めた防災タイプのファンシーである。 ナンネンファンシーなら表面は銘木、裏面に防火対策を施したタイプなので、会議室やオフィスの壁面、一般の住まいまで幅広く活用できる。		
文献名・ 建設物価	調査期日	昭和 57 年 7 月

商品名・ 工芸ファンシー「しんりん」	会社名・ 東南産業(株)	電話 03(463)5675
規格(単位mm) 厚さ 12.3 幅 95 151.5 長さ 1,818 208	仕様	
一般名 化粧合板(単板)	JIS名	
構法の特徴・その他		
文献名・ カタログ	調査期日	昭和 57 年 7 月

No. 73

商品名・ 工芸ファンシー「リブライン」	会社名・ 東南産業(株)	電話 03(463)5675
規格(単位mm) 厚さ 9 幅 151.5 303 長さ 2430 455 4000	仕様 リブ状の型を表面に付けている。	
一般名 化粧合板(クロス、プリント、型付)	JIS名	
構法の特徴・その他		
文献名・ カタログ	調査期日 昭和 57 年 7 月	

No. 74

商品名・ ファンシー「蝶」「ブロック」 「阿蘇」「天草」	会社名・ 東南産業(株)	電話 03(463)5675
規格(単位mm) 厚さ 3 幅 610 長さ 1820 910 2430 2730	仕様	
一般名 化粧合板(単板)	JIS名	
構法の特徴・その他		
文献名・ カタログ	調査期日 昭和 57 年 7 月	

No. 75

商品名・リビングパネル	会社名・東南産業㈱	電話 03(463)5675
規格(単位mm)	仕様	
厚さ 4 5.8 6	幅 606 612	長さ 2,430 2,730
一般名 化粧合板(単板)	JIS名	
構法の特徴・その他		
文献名・カタログ	調査期日 昭和 57 年 7 月	

No. 76

商品名・高級羽目板	会社名・東南産業㈱	電話 03(463)5675
規格(単位mm)	仕様	
厚さ 8	幅 137	長さ 3,630 3,910
一般名 化粧合板(単板)	JIS名	
構法の特徴・その他		
文献名・カタログ	調査期日 昭和 57 年 7 月	

No. 77

商品名・ 準不燃ファンシー「ベアー」	会社名・ 東南産業(株)	電話 03(463)5675
規格(単位mm) 厚さ 3.3 幅 606 長さ 1,818 910 2,430	仕様 準不燃材	
一般名 化粧石綿セメント板(単板)	JIS名	
構法の特徴・その他		
文献名・ カタログ	調査期日 昭和 57 年 7 月	

No. 78

商品名・ 目透浮造天井板 うきぼり	会社名・ 東南産業(株)	電話 03(463)5675
規格(単位mm) 厚さ 18 幅 440 長さ 2,700 470 3,000 3,620 3,878	仕様 化粧単板に厚いものを用いブラッシングして、 木目を浮上らせている。	
一般名 化粧合板(単板)	JIS名	
構法の特徴・その他		
文献名・ カタログ	調査期日 昭和 57 年 7 月	

No. 79

商品名・ センターリング	会社名・ 東南産業㈱	電話 03(463)5675
規格(単位mm) 厚さ 幅 長さ	仕様 和風、洋風の各種、単品と天井面全体を構成するユニットとがある。	
一般名 装飾天井	JIS名	
構法の特徴・その他		
文献名・ カタログ	調査期日 昭和 57 年 7 月	

No. 80

商品名・ ロックウール吸音板 プリント吸音板 浮き彫り吸音板 カラーサンド吸音板 ほんざね吸音板 レリーフ吸音板 穴明吸音板	会社名・ 東洋テックス㈱	電話 0878(67)7161
規格(単位mm) 厚さ 9 幅 303 長さ 606 12	仕様 ロックウール吸音板に型付プリント塗装などの化粧を施したもの	
一般名 化粧ロックウール吸音板(型式 プリント 塗装)	JIS名	
構法の特徴・その他 通常の下地骨組を要す。 吸音性、断熱性に優れる。		
文献名・ カタログ	調査期日 昭和 57 年 11 月	

No. 81

商品名・ ファッション天井	会社名・ 東洋テックス(株) 電話 0878(67)7161
規格(単位mm) 厚さ 12 幅 303 長さ 606	仕様 化粧ロックウール吸音板と専用回り縁がセットになった天井。
一般名 化粧ロックウール吸音板天井	JIS名
構法の特徴・その他 通常の下地骨組を要す。 専用回り縁を用いる。 吸音性、断熱性に優れる。	
文献名・ カタログ	調査期日 昭和 57 年 11 月

No. 82

商品名・ 東洋銘木天井	会社名・ 東洋テックス(株) 電話 0878(67)7161
規格(単位mm) 厚さ 幅 440 長さ 2,722 470 3,872 3,643 3,843	仕様 合板に木目化粧紙を貼ったもの
一般名 化粧合板(木目化粧紙)	JIS名
構法の特徴・その他 通常の下地骨組を要す。	
文献名・	調査期日 昭和 57 年 11 月 19 日

No. 85

商品名・ トーヨー長尺目透天井板(クロス天井)	会社名・ 東洋プライウッド(株)	電話 03(600)1101
規格(単位mm)	仕様	
厚さ 2.7 幅 440 長さ 2,730 470 2,970 3,640 3,950	合板に布(クロス)を貼った天井用に加工されたクロス合板で布模様は各種のものがある。	
一般名 天井用クロス合板パネル(クロス+合板)	JIS名	
構法の特徴・その他 天井板に板野縁が付けられた目透天井の仕上げ材である。		
文献名・ カタログ	調査期日 昭和 57 年 7 月	

No. 86

商品名・ 和風あかり天井	会社名・ 東洋プライウッド(株)	電話 03(600)1101
規格(単位mm)	仕様	
厚さ 幅 900 長さ 900 990 1,210 1,210 1,962	組子シリーズ、あかしシリーズ、杉張りの種類がある。	
一般名 ユニット天井	JIS名	
構法の特徴・その他 和風模式の天井の照明、器具を付ける部分に設ける天井ユニット		
文献名・ メーカーカタログ	調査期日 昭和 57 年 7 月	

No. 89

商品名・ 格天井パネル	会社名・ 東洋プライウッド(株)	電話 03(600)1101
規格(単位mm)	仕様	
厚さ	幅 1,850 3,950	長さ 1,850 3,950
一般名 ユニット天井	JIS名	
構法の特徴・その他 格天井を格縁、鏡板を工場であらかじめプレカット化したユニット天井		
文献名・ メーカーカタログ	調査期日 昭和 57 年 7 月	

No. 90

商品名・ シャンデリカ	会社名・ 東洋プライウッド(株)	電話 03(600)1101
規格(単位mm)	仕様	
厚さ	幅 890 1,100 1,250 1,850	長さ 890 1,100 1,150 1,850
一般名 ユニット天井	JIS名	
構法の特徴・その他 工場であらかじめ組立てたユニット化された天井		
文献名・ メーカーカタログ	調査期日 昭和 57 年 7 月	

No. 91

商品名・ トーヨーカラーファッション	会社名・ 東洋プライウッド(株) 電話 03(600)1101
規格(単位mm) 厚さ 2.5 幅 606 長さ 1,820 4 910 2,430	仕様 合板の上にプリント加工し表面をウレタン樹脂コーティングした仕上材。
一般名 化粧合板(プリント)	JIS名
構法の特徴・その他 一般天井下地に接着材でとり付ける。水拭できる特徴がある。	
文献名・ カタログ	調査期日 昭和 57年 7月

No. 92

商品名・ トーヨーカラー	会社名・ 東洋プライウッド(株) 電話 03(600)1101
規格(単位mm) 厚さ 2.5 幅 606 長さ 1,820 4 910 2,430	仕様 合板の上に硬質塩ビシートを貼ったもの。 シートの種類は無地柄物が多くある。
一般名 化粧ビニルクロス合板(硬質塩ビシート)	JIS名
構法の特徴・その他 木造野縁に接着材でとり付ける、洗面所、脱衣室、便所の天井、壁に用いる。	
文献名・ メーカーカタログ	調査期日 昭和 57年 7月

商品名・ 不燃ト-ヨーカラー	会社名・ 東洋プライウッド(株) 電話 03(600)1101
規格(単位mm) 厚さ 5 幅 606 長さ 2,430	仕様 珪酸カルシウム板の上に硬質塩ビシート又は特殊化粧シートを貼った仕上材
一般名 化粧珪酸カルシウム板	JIS名
構法の特徴・その他 木造天井下地に釘留め、または接着材にて取り付ける。また、石膏ボード下地に接着材で留付ける構法もある。	
文献名・ カタログ	調査期日 昭和 57 年 7 月

商品名・ ライオンボード	会社名・ 東洋ベニヤ工業 電話 03(666)3503
規格(単位mm) 厚さ 15 幅 910 長さ 1,820	仕様 ライオンボードはライオンブランドの東洋ベニヤ工業株式会社が独自で開発した特許装置による単板貼りパーティクルボードである。
一般名 化粧(木質単板はり)パーティクルボード	JIS名 A-5908-73 パーティクルボード
構法の特徴・その他 両面をラワン単板でオーバーレイしてあるので、曲げ強度が大きく、捨貼りの必要がなく、そのため、高い精度を要求される化粧板、化粧紙、ツキ板等のオーバーレイ加工が容易である。また、芯材工程で厚さ修正を行なって、オーバーレイしてあるので厚さの精度が極めて高くなっているのが特長である。さらに又、芯材部分が単層構造で剝離抵抗及び木ネジ保持力が大きく、アリ組、ダボ組、サネ加工等あらゆる木工加工が木材同様に容易である。	
文献名・ 建設物価	調査期日 昭和 57 年 7 月

商品名・ 準フネンビデオン	会社名・ 浪速合板 電話 06(561)2201
規格(単位mm) 厚さ 3 幅 606 長さ 2430	仕様 クトクが開発した画期的な準不燃材・加工性、 施工性が抜群である。 主として台所、居間、子供部屋などに用いられる。
一般名(特殊品) “化粧石綿セメント板”又は “化粧(シート張り)石綿けい酸カルシウム板”	JIS名 A5418-73 石綿セメントけい酸カルシウム板
構法の特徴・その他 施工が容易で、寸法精度が良く 腐蝕しない。また、燃えにくく、煙がでない。 さらに又、強いなどが特長である。 表面性、経済性、加工性などが特に抜群である。	
文献名・ 建設物価	調査期日 昭和 57 年 7 月

商品名・ ビデオファンシー	会社名・ 浪速合板 電話 06(561)2201
規格(単位mm) 厚さ 27 幅 606 長さ 1820 4 910 2430	仕様 ラミネート 世界の名木の味。メラミン複合樹脂化粧合板である。主として玄関・応接間、居間、子供部屋などに用いられる。
一般名 メラミン化粧(プリント)合板	JIS名 (JAS)
構法の特徴・その他 世界各国の銘木の中から選ばれた気品の高い、銘木の味を高度な印刷とクトク独特の合理的な製法により、美しい木肌や本目が自然のままに生かされた、メラミン樹脂含浸方式であるのが特長である。	
文献名・ 建設物価	調査期日 昭和 57 年 7 月

商品名・ 羽目板 木味	会社名・ 浪速合板	電話 06(561)2201
規格(単位mm) 厚さ 8 幅 137 長さ 3,030 8 137 3,950	仕様 高級長尺内装材である。 主として、玄関、応接間、居間などに用いられる。	
一般名 化粧(単板)合板(その他)	JIS名 (JAS)	
構法の特徴・その他 いままでの羽目板では出来なかった溝面までの化粧シートの連続巻込み加工によって、天然ムク材の高級感、重厚さをしみじみと味あわせる、これからの内装建材である。 《特徴》 ○表面、溝面の連続巻込み加工。 ○特殊ケミカル化粧シートの採用。 ○長尺サイズの美しい仕上り。 ○ソフトな立体感。 ○広いあいじゃくりで施工がしやすい。		
文献名・ 建設物価	調査期日 昭和 57 年 7 月	

商品名・ ビデオン ファンシー デラックス	会社名・ 浪速合板	電話 06(561)2201
規格(単位mm) 厚さ 2.7 幅 910 長さ 1,820 4 608 2,430 4 608 2,730	仕様 メラミン樹脂 豊富な色、柄、実証された高品質である。 主として、玄関、応接間、子供部屋など、どんな用途にも応じられる。	
一般名 化粧(メラミン加工)特殊合板(オーバーレイほか)	JIS名 (JAS)	
構法の特徴・その他 表面の仕上げは、メラミンフロスト加工によって、格段の強化をはかり、優雅なツヤ消し加工はクトロク技術の粋を集めたもので、高級品の風格を示している。 さらに高度な印刷技術による華れいな柵目は、天然銘木の香気を伝え迫真の立体感を表現し、あたかも名馬サラブレッドの気品を備えた優秀品であることがとくにすぐれている。		
文献名・ 建設物価	調査期日 昭和 57 年 7 月	

商品名・ ニチアス ラックス(平板)	会社名・ ニチアス(株)	電話 03(433)7241
規格(単位mm)	仕様	
厚さ	幅	910×1,820 910×2,420 910×2,730 1,000×2,000 1,210×2,420 1,210×2,730
一般名 石綿セメント板・石綿けい酸カルシウム板	JIS名	
構法の特徴・その他		
<p>100%不燃……煙や有毒ガスも出ない。 木材と同様に軽い……かさ比重0.70 加工性がよい……鋸引き、釘打ちなどができる。 変形・変質しない……そり、ゆがみがない。 断熱効果が大きい……熱伝導率0.085 kcal/m h °C</p>		
文献名・ 建設物価	調査期日 昭和 57年 7月	

商品名・ ニチアス ラックス(貫通・半貫通板)	会社名・ ニチアス(株)	電話 03(433)7241
規格(単位mm)	仕様	
厚さ	幅	303×303 455×455 910×1,820 1,000×2,000 1,210×2,420
一般名(特殊品) 石綿セメント板・石綿けい酸カルシウム板	JIS名	
構法の特徴・その他		
<p>100%不燃……煙や有毒ガスも出ない。 木材と同様に軽い……かさ比重0.70。 加工性がよい……鋸引き、釘打ちなどができる。 変形・変質しない……そり、ゆがみがない。 断熱効果が大きい……熱伝導率0.085 kcal/m.h °C</p>		
文献名・ 建設物価	調査期日 昭和 57年 7月	

No. 101

商品名・ アスラックス100	会社名・ ニチアス(株)	電話 03(433)7241
規格(単位mm) 厚さ 5 幅 910 長さ 1820 1,210 2,420	仕様 強度をもたせた石綿けい酸カルシウム板にDAP樹脂含浸紙を熱圧着した、化粧硬質石綿けい酸カルシウム板。 用途……内装材	
一般名(特殊品) 石綿けい酸カルシウム化粧板(紙)	JIS名	
構法の特徴・その他 100%不燃……煙や有毒ガスもない。 耐水性に優れる。 加工性が良い……鋸引き、釘打ち、かんなかけ、のり貼り可能。 断熱遮音性大……熱を伝えにくく、遮音性にも優れている。 パターンが豊富で、メンテナンスが容易。		
文献名・ 建設物価	調査期日	昭和 57 年 7 月

No. 102

商品名・ アスラックス200	会社名・ ニチアス(株)	電話 03(433)7241
規格(単位mm) 厚さ 5 幅 910×1820 910×2420 1,210×2420	仕様 強度をもたせた石綿けい酸カルシウム板に、UVコートを施し、サンダー後予熱してアクリックウレタン塗装した化粧硬質石綿けい酸カルシウム板。 用途……内装用	
一般名 石綿けい酸カルシウム化粧板 (UVコート+塗装)	JIS名	
構法の特徴・その他 100%不燃……煙や有毒ガスもない。 耐水性に優れている。 加工性が良い……鋸引き、釘打ち、かんなかけ、のり貼り可能。 断熱遮音性大……熱を伝えにくく、遮音性にも優れている。 パターンが豊富で、メンテナンスが容易。		
文献名・ 建設物価	調査期日	昭和 57 年 7 月

No. 103

商品名・ アスラックス500	会社名・ ニチアス㈱	電話 03(433)7241
規格(単位mm) 厚さ 5 幅 606 長さ 2,420	仕様 石綿けい酸カルシウム板に塩ビ化粧紙を圧着した化粧石綿けい酸カルシウム板 用途……内装用	
一般名 石綿けい酸カルシウム化粧板(紙)	JIS名	
構法の特徴・その他 100%不燃……煙や有毒ガスも出ない。 耐水性に優れている。 加工性が良い……鋸引き、釘打ち、かんなかけ、のり貼り可能。 断熱遮音性大……熱を伝えにくく、遮音性にも優れている。 パターンが豊富で、メンテナンスが容易。		
文献名・ 建設物価	調査期日	昭和 57 年 7 月

No. 104

商品名・ ソラールGC	会社名・ 日東紡績㈱	電話 03(529)0081
規格(単位mm) 厚さ 12 幅 470 長さ 2,430	仕様 不燃断熱素材ロックウールボードにグラスクロスを表装材に結合させた本実加工の断熱壁材。	
一般名 吸音板(ロックウール系)	JIS名	
構法の特徴・その他 熱の流入、流出を防ぐ断熱効果と吸音性、防火性、施工性、ファッション性を兼ねそなえたインテリア壁材。		
文献名・ 建設物価	調査期日	昭和 57 年 7 月

No. 105

商品名・ ソラールJ	会社名・ 日東紡績(株)	電話 03(529)0081
規格(単位mm) 厚さ 12 幅 470 長さ 2430	仕様 不燃断熱素材ロックウールボードに化粧ビニールシートを表装材に結合させた本実加工の断熱壁材。	
一般名 吸音板(ロックウール系)	JIS名	
構法の特徴・その他 熱の流入、流出を防ぐ断熱効果と吸音性、防火性、施工性、ファッション性を兼ね備えたインテリア壁材。		
文献名・ 建設物価	調査期日	昭和 57 年 7 月

No. 106

商品名・ ミネラートン	会社名・ 日東紡績(株)	電話 03(529)0081
規格(単位mm) 厚さ 12 幅 300 長さ 600 19 303 606	仕様 半乾式法のロックウール天井板 ロックウール天井板	
一般名 岩綿吸音板(ロックウール系)	JIS名 A6307	
構法の特徴・その他 ロックウールの素材感が出ていて、つぎの目だたない貼付けが出来る、捨貼り工法、突付け貼り、面取り及び面なし。		
文献名・ 建設物価	調査期日	昭和 57 年 7 月

No. 107

商品名・ソーラトン・フィッシャー	会社名・日東紡績(株)	電話 03(529)0081
規格(単位mm) 厚さ 9 幅 303 長さ 606 15 400 1,800	仕様 原料のロックウール(岩綿)をボード状に成型し、各種の模様づけをした不燃天井板。(湿式製法)	
一般名 吸音板(ロックウール系)	JIS名	
構法の特徴・その他 抜群の不燃性。 ずば抜けた吸音性。 大きな断熱効果。 経済的な施工方法。		
文献名・建設物価	調査期日	昭和 57 年 7 月

No. 108

商品名・ソーラトン本実	会社名・日東紡績(株)	電話 03(529)0081
規格(単位mm) 厚さ 12 幅 303 長さ 606	仕様 本実加工の住宅専用ロックウール天井板。	
一般名 吸音板(ロックウール系)	JIS名	
構法の特徴・その他 防火性能、断熱性能が優れている。		
文献名・建設物価	調査期日	昭和 57 年 7 月

No. 111

商品名・ ドラゴン化粧ボード マイルド	会社名・ 日本石膏ボード販売 電話 03(521)4381
規格(単位mm) 厚さ 9 幅 455 長さ 910	仕様 化粧石膏ボード天井板 従来の石膏ボードに類をみない、まろやかな色彩と浮彫パターンが部屋を一段とさわやかなムードにする。
一般名(特殊品) 化粧石膏ボード(プリント+型付)	JIS名
構法の特徴・その他 保温・保冷、防音効果に優れている。 法定準不燃材。 天井木製下地(野ぶち・吊り木)45%角材で455%(1.5尺)間隔に格子組みにする。特に下地面の平滑なことが大切である。張り上げ方法は、カラー釘で張り上げるが接着剤との併用を行うこととしている。 吊り木は、普通45×40%または45%角の木材を垂直に取り付け、重さによる垂れ下がりを防ぐため、丈夫なものを用いる。	
文献名・ 建設物価	調査期日 昭和 57年 7月

No. 112

商品名・ ドラゴン化粧ボード チェリー	会社名・ 日本石膏ボード販売 電話 03(521)4381
規格(単位mm) 厚さ 9 幅 455 長さ 910	仕様 防火天井板。 経済性にすぐれ、断熱、遮音、無伸縮などの諸条件を備えている。新技術によるプレス方式で高い意匠性がある。
一般名(特殊品) 化粧石膏ボード(穴アキ+塗装)	JIS名
構法の特徴・その他 45%角材で455%(1.5尺)間隔に格子組みにする。特に下地面の平滑なことが大切である。 張り上げ方法は、ドラゴンボードをカラー釘で張り上げ、接着剤との併用を行うこととする。 吊り木は、普通45×40%または45%の角材を垂直に取り付け、重さによる垂れ下がりを防ぐため、丈夫なものを用いる。	
文献名・ 建設物価	調査期日 昭和 57年 7月

No. 113

商品名・ ドラゴン化粧ボード クイックテン	会社名・ 日本石膏ボード販売 電話 03(521)4381
規格(単位mm) 厚さ 9 幅 440 長さ1,820~3,640	仕様 天然の杉柾の柄を高度な特殊印刷技術で再現した和室天井用化粧石膏ボード
一般名(特殊品) 化粧石膏ボード(プリント)	JIS名
構法の特徴・その他 下地組みが必要ない。 従来の施工法に比して2~3倍の早さで施工ができ、しかも美しい仕上げ面が得られる。 つきつただけで、正確に目地巾が出る。 特殊つりハンガー及びチャンネルを使用すれば、天井スラブより仕上りが70%以上あれば施工できる。 開孔及び補強が自由。	
文献名・ 建設物価	調査期日 昭和 57 年 7 月

No. 114

商品名・ ドラゴン化粧ボード ニュー雅	会社名・ 日本石膏ボード販売 電話 03(521)4381
規格(単位mm) 厚さ 9 幅 440 長さ 2,730 3,640	仕様 裏棧付き和室天井化粧石膏ボードである。 すなわち、基材の石膏ボードと裏棧の接着は、ステープルと接着剤併用のため、裏棧と石膏ボードならびに石膏ボード原紙の層間剝離、脱落は絶対にない。
一般名(特殊品) 化粧石膏ボード(プリント)	JIS名
構法の特徴・その他 裏棧付きで施工が簡易。 薄葉紙に印刷し、基材の石膏ボードにラミネートしてあるので、杉木目の印刷効果が抜群で、美しい和室天井が仕上がる。 防火、遮音、断熱性が優れている。 継ぎ目なしの施工が可能。	
文献名・ 建設物価	調査期日 昭和 57 年 7 月

No. 115

商品名・ テクタム THパネル	会社名・ 日本テクタム(株)	電話 03(835)4301
規格(単位mm) 厚さ 20 25 30 40 50	幅 910	長さ 1,670 1,820 2,420 3,030
仕様 木毛にMgo、その他の粘結硬着剤数種類。 着色板あり。		
一般名 (木毛セメント板)	JIS名	
構法の特徴・その他 高い断熱性。 寒冷地での結露防止。 テクタムの本質繊維が持つ無数の気孔による高い吸音性、吸湿性。 優れた装飾性、耐火性。 比重0.20~0.22という軽さで建物の軽量化が計れるとともに、数々の材料テストに耐えぬく、ずば抜けた強靱さ。		
文献名・ 建設物価	調査期日 昭和 57年 7月	

No. 116

商品名・ ゴールデン アイドル	会社名・ 日本ハードボード工業(株)	電話 03(663)2041
規格(単位mm) 厚さ 12	幅 303	長さ 606
仕様 耐候性の良いホワイトカラー塗装、省エネ時代の天井材である。 主として、天井材、内壁材、下地材としても用いられる。		
一般名 化粧(型付、塗装)軟質繊維板又は化粧ソフトテックス	JIS名 A-5905 A級インシュレーションボード	
構法の特徴・その他 JIS、A級インシュレーションボードを基材に、エンボス立体加工した新タイプの塗装仕上げ天井材である。 長期間、変色、退色を防ぐ高性能の塗装仕上げ、価値ある天井材としても重要である。 さらに、又、熱さ寒さをよせつけない断熱性能、住まいを結露から守る防湿性能・騒音をシャットアウト、優れた吸音、遮音性能などの特長がある。		
文献名・ 建設物価	調査期日 昭和 57年 7月	

No. 117

商品名・ ゴールデン フレンド	会社名・ 日本ハードボード工業(株) 電話 03(663)2041
規格(単位mm) 厚さ 12 幅 303 長さ 606	仕様 クロスタッチと彫りが映えるエンボス加工、本格派天井材である。 主として天井材、内壁材、下地材としても用いられる。
一般名 化粧(型付、塗装)軟質繊維板又は化粧ソフトテックス	JIS名 A-5905 A級インシュレーションボード
構法の特徴・その他 柔らかな布張り調と線彫調のエンボス柄が生きている。 A級インシュレーションボードを基材とした12%厚の得な天井材である。 耐候性も抜群、用途に応じて、洋間、和室など自由に利用できる。 インシュレーションボードは、優れた断熱性により冷暖房費の大幅な節約となる。 さらに室内の湿度を調節して結露を防ぐほか、吸音性能も高く居住性にすぐれた住まいができる。	
文献名・ 建設物価	調査期日 昭和 57年 7月

No. 118

商品名・ ゴールデン シームレス	会社名・ 日本ハードボード工業(株) 電話 03(663)2041
規格(単位mm) 厚さ 12 幅 303 長さ 606	仕様 断熱、防湿性は勿論、吸音性にすぐれ、音声多重時代に最適の新しい個性が光る高級天井材である。 主に天井材、内壁材、下地材としても用いられる。 0.303m角の材料を継手に特殊な工夫がなされている。
一般名 化粧(型付、塗装)軟質繊維板又は化粧ソフトテックス	JIS名 A-5905 A級インシュレーションボード
構法の特徴・その他 基材はA級インシュレーションボード12%厚、合板(5%)下地クロス張り天井の約10倍の断熱性があり、居住性能抜群である。 目地の目立ちにくい連続デザイン化粧仕上げ、柔らかな盛り上がりの表面化粧は、光を和らげ、刺激の少ない落ち着いた雰囲気、居間、応接間、さらに高級品を取り扱う店舗に調和する。	
文献名・ 建設物価	調査期日 昭和 57年 7月

No. 119

商品名・ ゴールデン パブリカ	会社名・ 日本ハードボード工業(株) 電話 03(663)2041
規格(単位mm) 厚さ 9 幅 303 長さ 606	仕様 優れた断熱性を持つ経済的な多用途天井材である。 主として、天井材、内壁材、下地材として用いられる。
一般名 化粧(型付、塗装)軟質繊維板又は化粧ソフトテックス	JIS名 A-5905 A級インシュレーションボード
構法の特徴・その他 断熱、吸音、防湿性などJIS規格以上の優れた性能を持つ9%天井材である。(断熱性能、防湿性能、吸音、遮音性能など……) 多色印刷とエンボスパターンが部屋に和らいだムードを作り、洋間の天井はもとより、子供部屋、廊下、寝室、そして店舗、事務所など用途を限らず利用できる特徴がある。	
文献名・ 建設物価	調査期日 昭和 57 年 7 月

No. 120

商品名・ ゴールデン断熱ハイパレス	会社名・ 日本ハードボード工業(株) 電話 03(663)2041
規格(単位mm) 厚さ 12 幅 455 長さ 2424	仕様 省タイム(施工簡単)、省エネ(断熱居住性)、省マネー(経費節減)、三省力に優れた内壁建材である。主に天井材、内壁材、下地材として用いられる。0.455×2.424m、長尺板。
一般名 断熱・化粧、軟質繊維板	JIS名 A-5905 A級インシュレーションボード
構法の特徴・その他 特殊ジョイナーで接合部一層強化。断熱、吸音、居住性が一段とアップ。 又、結露が発生しない、釘頭が見えず、美しい仕上がりとなる。 さらに、断熱性能、防湿性能、吸音、遮音性能などに特長がある。	
文献名・ 建設物価	調査期日 昭和 57 年 7 月

No. 121

商品名・ ゴールデンパレス ウォール	会社名・ 日本ハードボード工業(株) 電話 03(663)2041
規格(単位mm) 厚さ 12 幅 455 長さ 2,424	仕様 すぎな、さらしな。 施工性の良さ、高級柄織布化粧が特徴である。 主に、天井材、内壁材、下地材として用いられる。 2.424 mの長尺
一般名 化粧(布張り)軟質繊維板又は化粧(布張り)ソフトテックス	JIS名 A-5905 A級インシュレーションボード
構法の特徴・その他 JIS A級インシュレーションボードを基材とした断熱効果抜群の省エネ認定製品である。 断熱効果抜群、合板や石膏ボード壁材と比べて30%以上熱量節約ができる。 独自の目透かし実部施工は取付け簡単、目地テープで釘頭を隠し、仕上りの美しい省力化内壁材である。 優れた吸音性能、防湿性能、断熱性能、反響を和らげ、音響効果を高める。 又、内部、外部共に結露が生ぜずカビの心配がない。	
文献名・ 建設物価	調査期日 昭和 57 年 7 月

No. 122

商品名・ ゴールデンニューパレス ウォール	会社名・ 日本ハードボード工業(株) 電話 03(663)2041
規格(単位mm) 厚さ 12 幅 455 長さ 2,424	仕様 おおなみ、うるおい、あしべ。 快適な暮らしをささえる省エネ認定内壁材である。 主として天井材、内壁材、下地材として用いられる。
一般名 化粧(布張り)軟質繊維板又は化粧(布張り)ソフトテックス	JIS名 A-5905 A級インシュレーションボード
構法の特徴・その他 JIS A級インシュレーションボードを基材とした断熱性、居住性抜群の内壁材である。 合板や石膏ボード壁材のように結露が生じない、又、独自の立体化粧をほどこした表面クロスは柔らかな感触と色調が特長である。 合板下地等クロス張りとは比べて大巾に工期も短縮、下地材も不用である。 さらに、断熱性能、防湿性能、吸音、遮音性能などに特長がある。	
文献名・ 建設物価	調査期日 昭和 57 年 7 月

No. 123

商品名・ ゴールデン モンテパネル	会社名・ 日本ハードボード工業(株) 電話 03(663)2041
規格(単位mm) 厚さ 14 幅 455 長さ 2,700	仕様 レッド・タモ・チェリー 表面は木目印刷化粧、気品ある木目柄が決め手である。 主として建築材料、工業用材料、家具などに用いられる。
一般名 化粧(プリント)硬質繊維板又は、化粧 ハードボード	JIS名
構法の特徴・その他 小径木や端材まで使用する省資源材料である。用途に応じて、縦張り、横張り、斜め張りが出来、独自の構成ができる。 耐水性を発揮し、方向性がなく、ヒビ割れせず、強度抜群、又、さらに加工性に優れ、あらゆる加工が容易でしかもネズミ公害などに強い。	
文献名・ 建設物価	調査期日 昭和 57 年 7 月

No. 124

商品名・ エトリートエクセンキング	会社名・ 日本防火ライト工業(株) 電話 03(561)1171
規格(単位mm) 厚さ 11 幅 910 長さ 1,820	仕様 高炉スラグと二水石膏を特殊触媒処理により結晶生成させた不燃、防火構造認定材料で寸法変化は殆んどなく石膏建材にみられる耐水性の難点を解消した画期的の特許製品である。 主として、間仕切、軒天材として用いられる。
一般名 石こうスラグ板	JIS名 A-6901-73 石膏ボード(特殊加工)
構法の特徴・その他 建設省認定の不燃材と防火構造材に合格している。 表面化粧後の化学変化がなく、加工が容易にできることが特徴である。 又、さらに耐水性に優れ、寸法安定性が抜群である。	
文献名・ 建設物価	調査期日 昭和 57 年 7 月

No. 125

商品名・ エトリートエクセル 不燃パネル	会社名・ 日本防火ライト工業(株) 電話 03(561)1171
規格(単位mm) 厚さ 6 幅 910 長さ 1,820	仕様 表面は美しい木目柄と清潔な単色柄を装い、和風、洋風いずれにもマッチした画期的な高級不燃内装材料である。主として、店舗、レストラン、ドライブイン、高級住宅、ホテル、マンション、病院、デパートなどに用いられる。
一般名 石こうスラグ板	JIS名 A6901-73 石膏ボード(特殊加工)
構法の特徴・その他 建設大臣認定の不燃材料である。 目地仕上げがきれいに仕上り、施工方法が自由にでき、又、加工が容易にできる特徴がある。 さらに耐水性に優れて、寸法安定性がとくに抜群である。	
文献名・ 建設物価	調査期日 昭和 57 年 7 月

No. 126

商品名・ エリートエクセルボード	会社名・ 日本防火ライト工業(株) 電話 03(561)1171
規格(単位mm) 厚さ 4 幅 910 長さ 1,820 5 幅 910 長さ 1,820 6 幅 910 長さ 1,820	仕様 ケイカルの合板反応により、エトリンガイドで覆った石膏を二重に被覆していますので、高強度と完全な耐水性を保持し、従来の石綿スレート、ケイカル板、パルプセメント板に無い全く新しいタイプの不燃内装材料である。
一般名 石こうスラグ板	JIS名 A-6901-73 石膏ボード(特殊加工)
構法の特徴・その他 原料は、スラグ、石膏、無機繊維を主原料としているので、燃えることなく、火災発生時でも煙、有毒ガスの発生は全くない。又、水や湿気に強く物性変化をおこすことなく、施工後の収縮やひび割れがない。加工も容易にできることなどが特徴である。 さらに耐水性に優れ、寸法安定性がとくに抜群である。	
文献名・ 建設物価	調査期日 昭和 57 年 7 月

No. 127

商品名・ サンドウィッチ インシュライト モクモウ インシュライト	会社名・ (株)ノザワ	電話 03(641)5151
規格(単位mm) 厚さ 25 35 25(モクモウ)幅 910 長さ 1,820 31	仕様 ノザワサンドウィッチ板はフレキシブルシートを表面に不燃・軽量・断熱・遮音・防湿などの性能をサンドイッチ状にした製品である。主として、ビル、工場、一般住宅の外壁や間仕切り、パーキングタワーなどに用いられる。	
一般名 石綿複合板又は石綿サンドイッチ板	JIS名 A5403-74 石綿スレート	
構法の特徴・その他 すぐれた耐久性能をもった不燃建材で軽量なので建物の軽量化に役立ち、断熱、遮音、防湿などの性能に優れている。 又、工場生産材料をそのまま現場で使用できるので、工期の短縮施工費の低減に役立つ特長などがある。		
文献名・ 建設物価	調査期日	昭和 57 年 7 月

No. 128

商品名・ ノダ フネンシーリングD	会社名・ 野田合板(株)	電話 03(270)1181
規格(単位mm) 厚さ 12 幅 303 長さ 606	仕様 グラスウールの素材の上にローカル加工で型付き塗装をしたもので模様色調は多い。主として、店舗、一般住宅、事務所などの天井用として用いられる。	
一般名 化粧グラスウール吸音板(型付き塗装)	JIS名 A6306-67 吸音用グラスウールボード	
構法の特徴・その他 基材がグラスウールですので燃えず、有毒ガスも発生しない、しかも美しい仕上がりができる特長などがある。 さらに、断熱性、吸音性がとくに優れている。 冷暖房効果が高まり、経済的でもある。		
文献名・ カタログ	調査期日	昭和 57 年 7 月

No. 129

商品名・ ノダ ストレート和風	会社名・ 野田合板(株) 電話 03(270)1181
規格(単位mm) 4.5、6、8 畳用	仕様 マンションなどの大型建築物に最適のコンクリート直貼り用不燃天井材である。 主として和室などの天井用として用いられる。
一般名 吸音板(グラスウール系)	JIS名
構法の特徴・その他 和室には空目と柾目、明るい色調の美しい木目が、しっとりとした雰囲気を持ち上げる特長などがある。さらに又①施工が簡単 ②省力化できる ③工期が短い ④天井高がとれるので部屋が広く見えるなどたいへん経済的な工法でもある。 断熱性、吸音性にもとくにすぐれている。	
文献名・ 建設物価	調査期日 昭和 57 年 7 月

No. 130

商品名・ ノダ フネンシーリングストレート	会社名・ 野田合板(株) 電話 03(270)1181
規格(単位mm) 厚さ 12 25 幅 303 長さ 606	仕様 ノダフネンシーリングDと同じだが本実加工の型ちが若干異なる
一般名 化粧グラスウール板(型付き塗装)	JIS名
構法の特徴・その他 ノダフネンシーリングDと同じだがコンクリートスラブに直貼りができる	
文献名・ カタログ	調査期日 昭和 57 年 7 月

No. 133

商品名・ タイコー デラウォール	会社名・ 二村化学工業株式会社 電話 03(763)0181
規格(単位mm) 厚さ 6.0 幅 606 長さ 2,424	仕様 表面仕上がりも美しく、柄も抽象柄、花柄、空目柄と豊富でその美しさを充分発揮した理想的な壁面材。 用途…内壁、天井。
一般名 化粧パルプセメント板(オーバーレイ)	JIS名
構法の特徴・その他 基材がパルプセメント板なので施工性が他の不燃材に比べて良く石コウボードの化粧物と比べて強度が5倍以上で衝撃に強い。 さらに、耐汚染性、耐水性に優れている。	
文献名・ 建設物価	調査期日 昭和 57 年 7 月

No. 134

商品名・ タイコー 耐水防火板	会社名・ 二村化学工業株式会社 電話 03(763)0181
規格(単位mm) 厚さ 6.0 幅 910 長さ 1,820	仕様 普通の防火板に耐水剤を入れ耐水性をもたせてある。 主として浴室の天井、台所、軒天などに用いられる。
一般名 パルプセメント板	JIS名
構法の特徴・その他 吸音効果、防火性、施工性、塗装性に優れている。	
文献名・ 建設物価	調査期日 昭和 57 年 7 月

No. 135

商品名・ ナショナル 天井材ロッキー	会社名・ 松下電工株 電話 03(454)6111
規格(単位mm) 厚さ 9 12 幅 300 19 長さ 600 606	仕様 ロックウール基材の不燃材である。 主として、ビルや店舗用として用いられる。
一般名 化粧岩綿吸音板(型付き)	JIS名
構法の特徴・その他 ロックウール(岩綿)は岩石から生成した綿のような繊維で燃えないのは、もちろん繊維状であるため熱を伝えにくく音も吸収する。さらに軽くて加工しやすいという利点が特長である。また、火に強い準不燃材でうるさい音を吸収し、油污れもふき取れエネルギーを節約できる。(結露防止にも効果がある。)	
文献名・ 建設物価	調査期日 昭和 57 年 7 月

No. 136

商品名・ 天井材彫り天	会社名・ 松下電工株 電話 03(454)6111
規格(単位mm) 厚さ 12 幅 303 長さ 606	仕様 細かなエンボスを配したシンプルなデザインである。 主として、台所、居間、子供室などの天井用として用いられる。
一般名 化粧岩綿吸音板(型付き焼付塗装)	JIS名
構法の特徴・その他 天井材としての機能を満たした、火に強い準不燃材でエネルギーを節約し、また、うるさい音を吸収して油污れもふき取れるなどの特長がある。「ほんざね」は1枚1枚さねにはめ込んで施工していきますので、釘頭が見えることがなく、また段違いも生じない。	
文献名・ 建設物価	調査期日 昭和 57 年 7 月

No. 139

商品名・丸つばめ ジブテックス	会社名・三井東圧化学工業 電話 03(581)6111
規格(単位mm) 厚さ 9 幅 455 長さ 910	仕様 9%厚の石コウボードの表面に、特殊ビーズによる豪華でしかも落ちつきのある意匠を取り入れた、新しいイメージの洋風天井材。
一般名 化粧石こうボード(型付き)	JIS名
構法の特徴・その他 特殊ビーズによる浮出し模様は、光線の角度によって光沢を放ち、さまざまな表情を創り出す。また、簡単な突き付け張りできれいに仕上がりができる。さらに、優れた防火性能などが特長である。	
文献名・建設物価	調査期日 昭和57年7月

No. 140

商品名・丸つばめ ソフィット	会社名・三井東圧化学工業 電話 03(581)6111
規格(単位mm) 厚さ 9 幅 455 長さ 910	仕様 「花柄調」「亀甲調」「格子調」バラエティ豊かなソフィット洗練された6パターン。新しい感覚の豪華で経済的な洋風天井材。
一般名 化粧石こうボード(プリント)	JIS名
構法の特徴・その他 深みのある落ちついた色調とソフトな立体感のある浮彫模様。施工は簡単で優れた経済性を持つ。さらに、防火性、断熱性等に優れる。	
文献名・建設物価	調査期日 昭和57年7月

商品名・丸つばめ ジブスター	会社名・三井東圧化学工業 電話 03(581)6111
規格(単位mm) 厚さ 9 幅 455 長さ 910	仕様 ロックウール吸音板に代わる最も経済的な洋風天井用化粧石コウボード。 主として、店舗、オフィス、スーパー、病院、学校などの天井用として用いられる。
一般名 石こうボード(塗装)	JIS名
構法の特徴・その他 ジブスターには2タイプあり「S」は斬新な立体模様、「A」はトラバーチン模様。 「S」「A」ともに不燃、準不燃の認定済みであるから、内装制限を受ける場所の天井にも使用可能。 ビス頭も目立ちにくく、施工性、経済性も抜群。	
文献名・建設物価	調査期日 昭和57年7月

商品名・丸つばめ ダイマック	会社名・三井東圧化学工業 電話 03(581)6111
規格(単位mm) 厚さ 9 幅 606 長さ 2,420	仕様 壁用化粧石コウボード。 主としてダイニングキッチン、リビングルーム子供部屋等に用いられる。
一般名 化粧石こうボード(プリント)	JIS名 A-6911
構法の特徴・その他 耐候性の優れたインクで印刷した特殊加工を施しているので色あせしない。また、マジック、クレヨン、インクなどの汚れも簡単におちる。 表面剝離に強く、水ふき可能。 ボードの長手方向がベベルエッジ成型のため、突付け貼りで、きれいに仕上がる。	
文献名・建設物価	調査期日 昭和57年7月

No. 143

商品名・丸つばめホームデラ・ニューホームデラ	会社名・三井東圧化学工業	電話 03(581)6111
規格(単位mm) 厚さ 9 幅 606 長さ 2,420	仕様 内装用塩ビシートタイプ高級化粧石コウボード。 主として、壁面に用いられる。	
一般名 化粧石こうボード(オーバーレイ)	JIS名 A-6911	
構法の特徴・その他 表面の化粧塩ビシートは、特殊処理による完全艶消しと適度なエンボス加工がしてあるので、しつとりとした深みのある味わいを壁面に創りだす。		
文献名・建設物価	調査期日 昭和 57 年 7 月	

No. 144

商品名・アルルック	会社名・三菱軽金属工業	電話 03(283)6911
規格(単位mm) 厚さ 2 4 幅 910 長さ 1,828	仕様 常温で、切断、打抜き、切削、曲げなどの加工ができる。電動・手動工具による現場加工も可能である。印刷、エッチング、エンボスなどの表面加工も可能である。店舗、ビル内装材、ディスプレイ素材として用いられるだけでなく、照明器具等の鏡面材としても利用できる。	
一般名 化粧ポリエチレン複合板(電気メッキ、印刷、エンボス)	JIS名	
構法の特徴・その他 軽量性、耐衝撃性、耐久性、結露性に優れている。 ポリエチレンとアルミニウムの複合材を基板とし、その表面にニッケルクロムメッキ(電気メッキ)をしたもの、ミラー天井仕上げに用いる。		
文献名・建設物価	調査期日 昭和 57 年 7 月	

No. 145

商品名・フレキシブルボード吸音板	会社名・三菱セメント建材(株) 電話 03(443)3211
規格(単位mm) 厚さ 4 910 1,820 5 幅 1,000 長さ 2,000 6 1,210 2,420	仕様 高品質の石綿繊維を配合し、高圧プレスを加えて製造したフレキシブルボードでパンチングにより円い孔をあけ加工したものの。
一般名 吸音板(石綿セメント板系)	JIS名 A6302 吸音用あなあき石線セメント板
構法の特徴・その他 通常の下地骨組を要する。 防火、断熱、吸音、耐衝撃、耐水、耐薬品性などの性能が特にすぐれている。	
文献名・建設物価	調査期日 昭和57年7月

No. 146

商品名・アスベルトベニア吸音板	会社名・三菱セメント建材(株) 電話 03(443)3211
規格(単位mm) 厚さ 4 幅 910 長さ 1,820	仕様 JIS規格の軟瓦技より高度の性能があり、フレキシブルボードと平板の中間の特性を持つ。材にパンチングにより円い孔あけ加工をしたものの 用途…軒天、天井、その他内装用。
一般名 石綿セメント吸音板(石綿セメント板系)	JIS名
構法の特徴・その他 通常の下地骨組を要する。 JIS規格の軟質板より高度の性能がある。 吸音効果を高めるため裏打ち材として寒冷沙ポリエチレンフィルムの袋貼り、ロックウールなどを適用する。	
文献名・建設物価	調査期日 昭和57年7月

No. 147

商品名・ ヒシラック吸音板	会社名・ 三菱セメント建材(株) 電話 03(443)3211
規格(単位mm) 厚さ 4 8 幅 303 910 長さ 455 1,820	仕様 石綿ケイ酸カルシウム板にパンチングにより貫通孔をあけ、プレス又はドリルにより半貫通加工をして、特に吸音用として製作したもの。放送室、スタジオ、ホール、工場、事務所、住宅の天井、壁に用いられる。
一般名 石綿セメントケイ酸カルシウム板系吸音板	JIS名 A5424
構法の特徴・その他 通常の下地骨組を要す。 燃えない、毒ガスが発生しない。 軽くて丈夫、加工性がよい。 吸音性にすぐれている。 材質が安定し、温度・湿度による伸び縮みがほとんどない。	
文献名・ 建設物価	調査期日 昭和57年7月

No. 148

商品名・ ヒシラック #100	会社名・ 三菱セメント建材(株) 電話 03(443)3211
規格(単位mm) 厚さ 4 5 6 8 幅 910 1,000 長さ 1,820 2,000 10 12	仕様 石綿・珪酸物質・石灰を主成分とし、この無機質混合材をウエットマシンで抄造成形し、オートクレーブにより約10Kg/cm ² の飽和蒸気で約180℃10時間高温高圧養生してつくられる。用途は腰壁、軒天である。
一般名 石綿セメントケイ酸カルシウム板	JIS名 A1979
構法の特徴・その他 通常の下地骨組を要す。 燃えない、毒ガスが発生しない。 軽くて丈夫、加工性がよい。 断熱性、防音性にすぐれている。 材質が安定し、温度・湿度による伸び縮みがほとんどない。	
文献名・ 建設物価	調査期日 昭和57年7月

商品名・ ヒシラック #70	会社名・ 三菱セメント建材㈱	電話 03(443)3211
規格(単位mm) 厚さ 6 8 10 12 幅 910 長さ 1,820 2,820	仕様 石綿・珪酸物質・石灰を主成分とし、この無機質混合材をウェットマシンで抄造形成し、オートクレーブにより約10Kg/cm ² の飽和蒸気で約180℃10時間高温高圧養生してつくられる。用途は天井である。	
一般名 石綿セメント、ケイ酸カルシウム板	JIS名 A5418	
構法の特徴・その他 通常の下地骨組を要す。 燃えない、毒ガスが発生しない。 軽くて丈夫、加工性がよい。 断熱性、防音性にすぐれている。 材質が安定し、温度・湿度による伸び縮みがほとんどない。		
文献名・ 建設物価	調査期日	昭和57年7月

商品名・ ヒシラック化粧板(A)	会社名・ 三菱セメント建材㈱	電話 03(443)3211
規格(単位mm) 厚さ 5 幅 606 長さ 2,420	仕様 石綿・珪酸物質・石灰を主成分とし、この無機質混合材をウェットマシンで抄造成型し、オートクレーブにより約10Kg/cm ² の飽和蒸気で約180℃10時間高温高圧養生してつくられる。石綿セメント、ケイ酸カルシウム板に塩をエンボス加工して抽象模様を付けた化粧板。用途は内壁、天井である。	
一般名 (特殊品) 石綿セメント板、石綿けい酸カルシウム板	JIS名	
構法の特徴・その他 通常の下地骨組を要する。 燃えない、有毒ガスが発生しない。 軽くて丈夫、加工性がよい。 断熱性、防音性がすぐれている。 材質が安定し、温度・湿度による伸び縮みがほとんどない。		
文献名・ 建設物価	調査期日	昭和57年7月

No. 151

商品名・ ヒシライト	会社名・ 三菱セメント建材㈱	電話 03(443)3211
規格(単位mm) 厚さ 25 幅 910 長さ 1,820	仕様 珪酸と石灰を主成分として、オートクレーブ処理をした軽量、厚物不燃建材。 用途…外壁、間仕切、壁材等。	
一般名(特殊品) 石綿セメント板、石綿けい酸カルシウム板	JIS名 Wn 0064	
構法の特徴・その他 軽くて丈夫、施工が簡単。 パネルの芯材として使用できる。 耐火性能抜群。 断熱性が優れている。 材質が安定している。 仕上げが自由に選べる。		
文献名・ 建設物価	調査期日 昭和 57 年 7 月	

No. 152

商品名・ ヒシライト 60分耐火	会社名・ 三菱セメント建材㈱	電話 03(443)3211
規格(単位mm) 厚さ 35 幅 910 長さ 1,820	仕様 珪酸と石灰を主成分として、オートクレーブ処理をした軽量厚物不燃建材。 用途…外壁、間仕切、壁材等。	
一般名(特殊品) 石綿セメント板、石綿けい酸カルシウム板	JIS名 Wn 1069	
構法の特徴・その他 軽くて丈夫、施工が簡単。 パネルの芯材としても使用可能。 耐火性能抜群。 断熱性が優れている。 材質が安定している。 仕上げが自由に選べる。		
文献名・ 建設物価	調査期日 昭和 57 年 7 月	

No. 153

商品名・ エトリート	会社名・ 三菱セメント建材㈱	電話 03(443)3211
規格(単位mm) 厚さ 5 6 幅 910 長さ 1,820	仕様 石コウとスラグを主体として、無機・有機繊維を効率的に配合し、特殊薬剤を添加した耐水性のある不燃建材。 用途…内装材、軒天。	
一般名 石コウスラグ板	JIS名	
構法の特徴・その他 通常の下地骨組を要す。 加工性が優れている。 燃えない、煙・有毒ガスの発生はまったくない。 耐水性がある。 塗装や化粧紙、クロス貼りなどが美しく仕上がる。		
文献名・ 建設物価	調査期日 昭和57年7月	

No. 154

商品名・ エトリートSP	会社名・ 三菱セメント建材㈱	電話 03(443)3211
規格(単位mm) 厚さ 5 6 幅 910 長さ 1,820 2,420	仕様 エトリートを基板とし、独自の技術によって特殊ポリエステル樹脂加工された化粧板。 用途…壁、天井、間仕切壁等。	
一般名 化粧石コウスラグ板(ポリエステル樹脂)	JIS名 A1408	
構法の特徴・その他 通常の下地骨組を要す。 接着剤による取付けが望ましい。 仕上げが平滑で深みのある落着いた色あいの化粧板。 燃えず、煙・有毒ガスも出ない。 抜群の加工性。 卓越した耐煮沸性、耐久性。		
文献名・ 建設物価	調査期日 昭和57年7月	

No. 155

商品名・ ユアサアートパネル(風呂天井)	会社名・ ユアサ産業株	電話 03(265)4411
規格(単位mm) 厚さ 9 幅 100 長さ 2,000	仕様 合板の化粧面に硬質塩化ビニールの裏面に発泡ウレタン加工を施したものであり、風呂場の天井に用いられる。	
一般名 銘木化粧合板(発泡ウレタン裏打、塩化ビニール)	JIS名 化粧銘木合板	
構法の特徴・その他 耐水、耐薬、保温、吸音効果に優れ、結露しにくいため、不快な水滴が落ちない。		
文献名・ 建設物価	調査期日	昭和 57 年 7 月

No. 156

商品名・ ユアサアートパネル(天井)	会社名・ ユアサ産業株	電話 03(265)4411
規格(単位mm) 厚さ 16 25 幅 454.5 長さ 1,818	仕様 従来の目透し天井と同様の方法で仕上げられる。	
一般名 銘木化粧合板(木目薄板)	JIS名 化粧合板	
構法の特徴・その他 最新技術による成型凸加工仕上げの立体天井と、きらめくようなモザイク貼りの高級銘木天井材である		
文献名・ 建設物価	調査期日	昭和 57 年 7 月

No. 157

商品名・ ユアサアートパネル(軒天井)	会社名・ ユアサ産業株 電話 03(265)4411
規格(単位mm) 厚さ 5 幅 606 長さ 1,820 909 2,430	仕様 完全耐水合板に等間隔のV溝の型付き加工を施したものである。
一般名 加工化粧合板(型付)	JIS名 化粧合板
構法の特徴・その他 すっきり仕上げられた軒天が住まいの景観をいっそう引き立てる。	
文献名・ 建設物価	調査期日 昭和57年7月

No. 158

商品名・ ブルースターボードA	会社名・ ユニ・チャーム株 電話 03(447)5111
規格(単位mm) 厚さ 15+12=27 15+30=45 15+35=50 幅 910 長さ 1,820 15+38=53 25+12=27	仕様 断熱防露材 木毛セメント板に、断熱材として、画期的な機能をもつスタイロフォームFRをプラスした、新しい断熱パネル。 用途…屋根野地、内壁、モルタル下地、スラブ下。
一般名 複合板(スタイロフォーム+木毛セメント板)	JIS名
構法の特徴・その他 断熱性(熱貫流率 $0.76 \text{Kcal}/\text{m}^2 \text{h}^\circ\text{C}$)・吸音性に優れている。 軽量(比重は27%もので2.5)。 透水性0% 現場加工が簡単にできる。	
文献名・ 建設物価	調査期日 昭和57年7月

商品名・ ブルースターボードB	会社名・ ユニ・チャーム(株)	電話 03(447)5111
規格(単位mm) 厚さ 9+12=21 9+15=24 幅 910 長さ 1,820 9+25=34	仕様 石こうボードとスタイロフォームFRを組み合わせた断熱パネル。 用途…天井、内壁、間仕切り。	
一般名 複合板(スタイロフォーム+石こうボード)	JIS名	
構法の特徴・その他 断熱性(熱貫流率 $1.08 \text{ Kcal}/\text{m}^2\text{h}^\circ\text{C}$)、遮音性が優れている。 下地材の節約、工費の削減ができる。		
文献名・ 建設物価	調査期日	昭和 57 年 7 月

商品名・ ブルースターボードC	会社名・ ユニ・チャーム(株)	電話 03(447)5111
規格(単位mm) 厚さ 2.7+12=14.7 2.7+15=17.7 2.7+20=22.7 幅 910 長さ 1,820 3+12=15 3+15=18	仕様 ラワンベニヤに断熱材スタイロフォームFRを積層した新しい断熱パネル。 用途…内壁、間仕切り、冷凍庫の内壁。	
一般名 複合板(スタイロフォーム+合板)	JIS名	
構法の特徴・その他 断熱性(熱貫流率 $1.28 \text{ Kcal}/\text{m}^2\text{h}^\circ\text{C}$)が優れており、結露を防止できる。 比重は 14.7% 厚のものでわずか 0.16 と非常に軽い。 加工性、接着性が非常に優れている。		
文献名・ 建設物価	調査期日	昭和 57 年 7 月

No. 161

商品名・ タイコン	会社名・ ユニ・チャーム(株)	電話 03(447)5111
規格(単位mm) 厚さ 3+20=23 3+25=28 幅 910 長さ 1,820 6+25=31 1,000 2,000	仕様 タイセイボード(木毛セメント板)と良質の石綿セメント板を貼り合わせた積層板。 用途…外壁、内壁、屋根野地、間仕切り。	
一般名 複合板(スタイロフォーム+フレキシブルボード)	JIS名	
構法の特徴・その他 耐火性、防火性、遮音性、断熱性、経済性に優れている。		
文献名・ 建設物価	調査期日	昭和 57 年 7 月

No. 162

商品名・ スタイロボード片面	会社名・ ユニ・チャーム(株)	電話 03(447)5111
規格(単位mm) 厚さ 3+25+3=31 3+38+3=44 幅 910 長さ 1,820	仕様 スタイロフォームFRの片面とフレキシブルボードを貼り合わせた断熱パネル。 用途…外壁、内壁、天井、間仕切り、天井野地。	
一般名 複合板(スタイロフォーム+フレキシブルボード)	JIS名	
構法の特徴・その他 断熱性(熱貫流率 $1.28 \text{ Kcal}/\text{m}^2\text{h}^\circ\text{C}$)、耐水性が優れている。 軽量で経済性に富む。		
文献名・ 建設物価	調査期日	昭和 57 年 7 月

No. 163

商品名・ タイガートーン	会社名・ 吉野石膏株	電話 03(216)0951
規格(単位mm)	仕様	
厚さ 9 幅 455 長さ 910 910 1,820	石コウボードに等間隔に小孔をあけたもので、 共鳴器の原理による独特な吸音効果を狙った天 井用吸音ボード。	
一般名 石こうボード吸音板(穴あき)	JIS名 A6301	
構法の特徴・その他		
低、中音域の吸音にすぐれている。吸音設計、施工が容易。防火性、無伸縮性がある。 ニュータイガートーン 化粧吸音石膏ボード(塗装+穴あき) 特殊タイガートーン 防音工事用(張りなし)		
文献名・ 建設物価	調査期日 昭和 57 年 7 月	

No. 164

商品名・ タイガー印ジブトーン	会社名・ 吉野石膏株	電話 03(216)0951
規格(単位mm)	仕様	
厚さ 9 幅 455 長さ 910 910	新技術による面取り加工を施した、トラバーチ ン模様の天井用化粧石コウボード。	
一般名 化粧石こうボード吸音板(型付き、塗装)	JIS名 A6911	
構法の特徴・その他		
ローコスト、遮音、断熱、無伸縮。		
文献名・ 建設物価	調査期日 昭和 57 年 7 月	

No. 167

商品名・ チューエツ ハイパネル	会社名・ ワシ・中越ボード ^株	電話 03(573)6000
規格(単位mm)	仕様	
厚さ 2.7 幅 910 長さ 1,820 4.0 610 2,430 2,730	仕上げ面に特殊加工を施し、ダイレクトに木目を印刷した高級内装材。	
一般名 化粧合板(プリント)	JIS名	
構法の特徴・その他		
表面強度、耐水性、耐候性に優れている。		
文献名・ 建設物価	調査期日 昭和57年7月	

No. 168

商品名・ チューエツ のき天ピーリング	会社名・ ワシ・中越ボード ^株	電話 03(573)6000
規格(単位mm)	仕様	
厚さ 40 幅 610 長さ 1,820 910 2,430 2,730	用途…軒天井、室内壁面、天井。	
一般名 化粧合板	JIS名	
構法の特徴・その他		
台板は、完全耐水合板であるから、耐水性、防湿性は抜群。		
文献名・ 建設物価	調査期日 昭和57年7月	

No. 169

商品名・ チューエツ ニューパネル	会社名・ ワシ・中越ボード(株) 電話 03(573)6000
規格(単位mm) 厚さ 2.7 幅 610 長さ 1,820 4.0 910 2,430	仕様 用途…天井板、室内壁面、腰板。
一般名 化粧合板(プリント)	JIS名
構法の特徴・その他 装飾性、強度、耐久性に優れている。	
文献名・ 建設物価	調査期日 昭和57年7月

No. 170

商品名・ チューエツ 天井材	会社名・ ワシ・中越ボード(株) 電話 03(573)6000
規格(単位mm) 厚さ 16 22 幅 450 長さ 1,835 35	仕様 天然銘木の木目を新しい感覚に生かした天井材。
一般名 化粧合板(プリント)	JIS名
構法の特徴・その他 目透し張り方法のため、美しく施工も簡単。立体感あふれる成形凸加工・三重張り。	
文献名・ 建設物価	調査期日 昭和57年7月

No. 171

商品名・ チューエツ 難燃化粧合板	会社名・ ワシ・中越ポード(株) 電話 03(573)6000
規格(単位mm) 厚さ 5.5 幅 610 長さ 1,820 910 2,430	仕様 防火処理として i) アルミ貼り…難燃処理された合板にアルミ箔を貼り合わせたもの。 ii) 発泡目止剤を使用したもの…難燃処理された合板表面に防火性発泡目止剤を塗布したものの。
一般名 化粧難燃合板	JIS名
構法の特徴・その他	
文献名・ 建設物価	調査期日 昭和57年7月

No. 172

商品名・ チューエツ 不燃カラーDX	会社名・ ワシ・中越ポード(株) 電話 03(573)6000
規格(単位mm) 厚さ 6.0 幅 910 長さ 1,820 8.0 1,220 2,430	仕様 用途…室内壁面、天井材。
一般名 化粧けい酸カルシウム板(塗装)	JIS名
構法の特徴・その他 不燃性、断熱性、防音性に優れている。 加工性が良い。 温度・湿度による伸縮の心配がない。	
文献名・ 建設物価	調査期日 昭和57年7月

商品名・ チューエツ スーパーサニー	会社名・ ワシ・中越ボード ^株 電話 03(573)6000
規格(単位mm) 厚さ 4.0 幅 610 長さ 2,430	仕様 用途…内・外装、天井。
一般名 化粧石綿セメント板(プリント)	JIS名
構法の特徴・その他 高い強度と弾力性。 加工性が良い。	
文献名・ 建設物価	調査期日 昭和 57 年 7 月

この「調査研究事業」はモーターボート競走公益資金による財団法人日本船舶振興会の補助金の交付を受けて実施したものである。